

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

УДК 542.91 + 547.964.4

СИНТЕЗ ПОЛИПЕПТИДОВ И СОПОЛИПЕПТИДОВ,
 СОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

Одним из методов направленного изменения фармакологических свойств лекарственных веществ является присоединение их к полимерам [1]; при этом применение биополимеров дает определенные преимущества.

Продолжая ранее начатые работы [2], мы задались целью модифицировать свойства некоторых из широко применяемых лекарственных веществ присоединением их к полипептидам. Для этого, применяя в качестве инициаторов полимеризации N-карбоксиянгидридов DL-аланина и саркозина сульфаниламидные (сульфадимезин, стрептоцид, этазол, уросульфам), местноанестезирующие (новокаин и дикаин в виде оснований, анестезин) или туберкулостатические препараты (тубазид, парааминосалициловая кислота) с почти количественными выходами, получены водорастворимые полипептидные производные указанных лекарственных веществ.

Кроме того, при совместной полимеризации смеси N-карбоксиянгидридов DL-аланина и глицина, DL-норлейцина, L-фенилаланина или DL-валина, взятых в различных соотношениях (от 1:1 до 4:1), в присутствии тех же инициаторов, получены как водорастворимые [DL-аланин, глицин (1:1 и 2:1); DL-аланин, DL-валин (2:1, 3:1 и 4:1)-анестетики], так и водонерастворимые сополипептиды [DL-аланин, L-фенилаланин (1:1, 2:1 и 3:1)-тубазид; DL-аланин, DL-валин (1:1)-анестетики; DL-аланин, DL-норлейцин (1:1 и 2:1)-тубазид или анестетики], содержащие на C-конце остатки лекарственных веществ.

Полимеризация и сополимеризация проведены в абсолютном диоксиде при комнатной температуре в течение 6—12 суток. Соотношение мольных количеств N-карбоксиянгидридов и лекарственных веществ при полимеризации равнялось 5:1 и 10:1, а при сополимеризации—10:1, считая на суммарное количество двух взятых N-карбоксиянгидридов. Строение полученных веществ подтверждено данными ИК и УФ спектров, а также элементным анализом. Реакция биурета для DL-аланинсодержащих полипептидов и сополипептидов положительна. Найденное мольное соотношение аминокислот в сополипептидах [3] совпадает с исходным соотношением взятых N-карбоксиянгидридов аминокислот.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Тр. II Всесоюз. симпозиума по хим. и физ.-хим. физиологически и оптически активным полимерным веществам, Изд. «Зинатне», Рига, 1971; Тезисы докладов III симпозиума по физиологич. активным синтет. полимерам и макромолекул. моделям биополимеров, Изд. «Зинатне», Рига, 1971.
2. Ц. Е. Агаджанян, К. Л. Амбоян, Б. Т. Гарибджанян, А. А. Чачоян, Арм. хим. ж., 25, 955 (1972); Ц. Е. Агаджанян, К. Л. Амбоян, Арм. хим. ж., (в печати); Ц. Е. Агаджанян, Арм. хим. ж. (в печати).
3. Т. С.Пасхина, *Современные методы в биохимии*, т. 1, Изд. «Медицина», М., 1964, стр. 162.

Институт тонкой органической химии
им. А. Л. Миджояна АН Армянской ССР
(Ереван)

Ц. Е. АГАДЖАНЯН

Поступило 19 V 1972.