

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ ФТОРФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ
 СИСТЕМЫ $P_2O_5-LaF_3-RF_2$ МЕТОДОМ
 ИК СПЕКТРОСКОПИИ

А. А. МАРГАРЯН, Г. П. НИКОЛИНА и Д. С. АРУТЮНЯН

Институт общей и неорганической химии АН Армянской ССР, Ереван
 Ленинградский технологический институт им. Ленсовета

Поступило 28 IX 1973

Показано, что общим для всех спектров является наличие поглощений анионов типа метафосфата. В области $760-730\text{ см}^{-1}$ обнаружены мотивы монофторфосфатного аниона $[PO_3F]^{2-}$.

Рис. 2, табл. 2, библиографические ссылки 11.

В последние годы широко исследуются фторбериллатные и фторфосфатные стекла с целью получения новых оптических сред. Авторы [1—5] изучали фторфосфатные стекла на основе $Al(PO_3)_3$, $BaPO_3F$, $NaPO_3$ и других фосфатов. Однако в литературе не встречаются фторфосфатные стекла на основе P_2O_5 и LaF_3 .

Для исследования выбраны системы $P_2O_5-LaF_3-BaF_2$ и $P_2O_5-LaF_3-MgF_2$, в которых были определены границы кристаллизующихся составов [6,7]. Стекла синтезированы при $1250-1300^\circ$ в атмосфере сухого аргона в стеклоглеродных тиглях марки СУ-2000. P_2O_5 вводили в стекло через соль однозамещенного фосфорнокислого аммония марки «ч. д. а», BaF_2 —«ч.», LaF_3 —«х. ч.», MgF_2 —«х. ч.». ИК спектры поглощения записаны на приборе ИКС-14А с образцов, осажденных из спиртовой суспензии на пластинки КВг, и образцов порошков, распределенных в вазелиновом масле.

Для выяснения новообразованных мотивов в выбранных составах исследуются ИК спектры шихты, нагретые от 700 до 1200° .

Результаты ИК исследования представлены на рис. 1 и 2. В табл. 1 и 2 приводятся температура, составы, номера спектров и волновые числа.

Записанные спектры можно разделить на несколько групп, к каждой из которых отнесены позиции составов, имеющих идентичные спектры поглощения. Общим для всех спектров является наличие поглощений анионов типа щелочных метафосфатов [8—10]. Об этом свидетельствуют спектры поглощения в области $1325-1250\text{ см}^{-1}$, отвечающие связи $P=O$.

Компоненты спектров P_2O_5 [7] сохраняются во всех образцах, особенно в области $1350-900\text{ см}^{-1}$.

Образцы, полученные при высоких температурах (1200°), имеют сглаженные формы спектров (рис. 1, кр. 4, 5, 6, 7, 10; рис. 2, кр. 2, 4, 6).

При нагревании (700°) в составах 1, 2, 3, 8 (табл. 1, рис. 1) и 3 (табл. 2, рис. 2) в шихте сохраняются кристаллические упорядоченные мотивы. Состав 3 (табл. 2, рис. 2) сохраняет кристаллические продукты до 1100° . При 1200° образуется стекло.




Рис. 1. Спектры составов в системе $P_2O_5-LaF_3-BaF_2$.




Рис. 2. Спектры составов в системе $P_2O_5-LaF_3-MgF_2$.

Состав 1 (табл. 1, рис. 1) до 700° сохраняет кристаллический $Ba(PO_3)_2$, образующийся в точках 2, 3 (табл. 1, рис. 1), но в этих позициях есть и поглощения при $1110, 950-925, 890, 750-730 \text{ см}^{-1}$, проявляющиеся наиболее четко в точке 3 (табл. 1, рис. 1). Кроме того, наблюдаются поглощения в области КВг ($525, 470 \text{ см}^{-1}$), которые можно отнести к колебанию аниона $[P_2O_7]^{4-}$.

Таблица 1

Температура, °С	№ спектра	P ₂ O ₅ , % вес.	LaF ₃ , % вес.	BaF ₂ , % вес.	Волновые числа в ИК спектрах, см ⁻¹
700	1	50	5	45	1325, 1300, 1260, 1160, 1090, 1080, 1030, 870, 770, 680, 605, 560, 510, 500, 405
700 700	2	50 50	10 15	40 35	1310, 1265, 1160, 1085, 1030 — 1010, 950—925, 870, 770, 750; 680, 605, 560, 510, 500, 405
700	3	45	—	55	1325, 1275, 1160, 1105, 1090, 1030, 1010, 925, 890, 875, 775, 680, 605, 560, 525, 510, 500, 470, 405
1200 1200 700—1000	4	50 70 80	5 10 20	45 20 —	1235, 1150—1125, 1080, 865, 785, 515—460
1200	5	50	10	40	1235, 1150—1125, 1080, 865, 785, 515—460
700—1200 700—1200	6	60 60	10 20	30 20	1260—1240, 1150—1125, 1070— 1060, 885, 775, 560—440
700, 1200 700, 1200	7	80 45	— —	20 55	1250—1225, 1160—1130, 1100, 860, 535—480
700—900	8	85	15	—	1320, 1290, 1180, 1160, 1125, 1030—1000, 975, 810, 760, 755
700	9	80	10	10	
1200	10	80	10	10	

Таблица 2'

Температура, °С	№ спектра	P ₂ O ₅ , % вес.	LaF ₃ , % вес.	MgF ₂ , % вес.	Волновые числа в ИК спектрах, см ⁻¹
900 1000—1200	1	70	20	10	1325—1300, 1285, 1150—1075, 975—915, 550, 515—425
900—1100	2	70	20	10	1285, 1060—915, 500—460
1200	3	75	—	25	1340, 1310, 1050, 750, 725, 590, 510, 470, 410
700	4	75	—	25	1300—1250, 1100—875, 500
900—1100	5	90	5	5	
	6	90	5	5	

Точка 8 85P₂O₅—15LaF₃ (табл. 1, рис. 1) области 700—900° содержит кристаллические продукты со спектром, близким к La(PO₃)₃. Наличие поглощений в области 760—730 см⁻¹ в вышеописанных композициях может свидетельствовать о наличии связи P—F монофторфосфатного аниона [PO₃F]²⁻, сохраняющегося в магниевых и лантановых составах до более высоких температур (рис. 1, кр. 8, рис. 2, кр. 3), чем в бариевых.

В спектрах стекол, содержащих 70—90 вес. % P₂O₅ (рис. 2), полосы поглощения настолько диффузные, что невозможна идентификация кон-

кратных полос поглощений (табл. 2, составы 1, 2, 4, 5, 6), т. к. в каждой такой полосе могут содержаться поглощения веществ разнородных связей [11]. Вероятно, поэтому не удается обнаружить существенной разницы между спектрами стекол (см. табл. 1, рис. 1 табл. 2, рис. 2).

Спектры стекол составов $50P_2O_5-45BaF_2-5LaF_3$, $80P_2O_5-20LaF_3$, $70P_2O_5-20CaF_2-10LaF_3$, $50P_2O_5-30BaF_2-10LaF_3$, $45P_2O_5-55BaF_2$, $60P_2O_5-30BaF_2-10LaF_3$, $60P_2O_5-20BaF_2-20LaF_3$, $80P_2O_5-20BaF_2$ характеризуются наличием поглощений в одних и тех же областях спектра. Отличие можно проследить только в различном соотношении интенсивностей полос. При движении точки $50P_2O_5-45BaF_2-5LaF_3$ ($70P_2O_5-20BaF_2-10LaF_3$, $80P_2O_5-20LaF_3$) к $45P_2O_5-55BaF_2$ увеличивается интенсивность полосы $1150-1125\text{ см}^{-1}$. Таким образом, в составе $45P_2O_5-55BaF_2$ она по интенсивности становится почти равной полосе $1100-1080\text{ см}^{-1}$. Одновременно можно отметить некоторый сдвиг почти всех поглощений в коротковолновую часть спектра. Наблюдаемые изменения могут быть свидетельством усиления степени деполитимеризации фосфатных мотивов стекол и накопления в строении стекла обрыва цепей меньшей протяженности. При этом возможно также изменение некоторых физико-химических свойств.

ՆՏՈՐՆՈՍՖՍԱՏԱՅԻՆ ԱՊԱԿԻՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՅԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ
 $P_2O_5-LaF_3-RF_2$ ՍԻՍՏԵՄՈՒՄ ԻՎ ՍՊԵԿՏՐՈՍԿՈՊԻԱՅԻ ՄԵԹՈՒՌՈՎ

Ա. Ա. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, Գ. Պ. ՆԻԿՈՒԼԻՆԱ ԵՎ Ժ. Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ուսումնասիրված են $P_2O_5-LaF_3-BaF_2(MgF_2)$ սիստեմի բաղադրույթունների իվ սպեկտրները, որոնք ենթարկվել են ջերմային մշակման $700-1200^\circ$ -ի սահմաններում:

Հայտնաբերված է, որ մետաֆոսֆատային տրպի անիոնի կլանումը ($P=O$, $1325-1250\text{ սմ}^{-1}$) հանդիսանում է ընդհանուր բոլոր հետազոտված սպեկտրներում:

$760-730\text{ սմ}^{-1}$ տիրույթում նկատվում է մոնոֆոսֆատային անիոնի $[PO_3F]^{2-}$ բնորոշ տատանումներ:

IR SPECTROSCOPIC STUDIES OF THE STRUCTURE OF
 FLUOROPHOSPHATE GLASSES IN THE $P_2O_5-LaF_3-RF_3$ SYSTEM

A. A. MARGARIAN, G. P. NIKOLINA and J. S. HAROUTYUNIAN

The IR spectra as a function of compositions has been studied in $P_2O_5-LaF_3-BaF_2(MgF_2)$ system, in the range of $700-1200^\circ$.

It has been shown that metaphosphate type of anion is common for all the spectra and definite characteristic vibrations of the anion $(PO_3F)^{2-}$ are observed.

ЛИТЕРАТУРА

1. Р. А. Лейдторп, В. Д. Халилев, К. С. Евстропьев, Ж. неорг. материалы, 6, 1373 (1970), 6, 1715 (1970).
2. W. Yahn, *Glastechn. Ber.*, 34, 107 (1961).
3. K. H. Sun, L. H. Huggins, *Pat. USA*, № 2511224 (1950).
4. Л. А. Голубцов, В. Д. Халилев, Г. Т. Петровский, *Оптическое стекло*, Авт. свид. № 268619 (1970).
5. Л. Н. Урусовская, В. Н. Костомарова, Р. И. Синикас, *Ж. прикл. химии*, 41, 500 (1968).
6. А. А. Маргарян, Д. С. Арутюнян, *Ж. неорг. материалы*, 8, 972 (1972).
7. А. А. Маргарян, Д. С. Арутюнян, *Материалы конференции молодых ученых и специалистов ИОНХ АН Арм. ССР*, Изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1973.
8. D. E. C. Corbridge, E. J. Lowe, *J. Chem. Soc.*, 1954, 493, 4555.
9. Э. В. Полетаев, Ю. А. Кушников, А. Е. Шаламов, *Тр. института хим., наук АН Каз. ССР*, 16, 99 (1967).
10. А. Б. Бектуров, Ю. А. Кушников, Д. З. Сераземдинов, Э. В. Полетаев, М. А. Деканбаев, *Ж. неорг. материалы*, 5, 1812 (1969).
11. А. Г. Власов, А. Ф. Позубенков, Н. А. Савченко, В. А. Флоринская, Т. Е. Чеботарева, Э. Ф. Чернева, *Инфракрасные спектры щелочных силикатов*, Изд. «Химия», Л., 1970, стр. 180.