

Ն Ե Ր Ա Մ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Միջնադարյան Հայաստանի տնտեսական և լազաբական կենտրոններից մեկի՝ Դվին քաղաքի ավերակները գտնվում են Հայկական ՍՍՀ Արտաշատի շրջանում:

Ժամանակին քաղաքը շրջապատված էր հզոր պարսպով, ուներ ամուր միջնաբերդ և ընդարձակ տարածություն էր զբաղում: Ներկայումս այդ տարածությունը զբաղեցնում են մի քանի գյուղեր իրենց հողհանդակներով և միայն երկու չկառուցապատված բլուրներ՝ միջնաբերդը և կենտրոնական թաղամասն են մատչելի մնացել հնագիտական հետազոտման համար: Պեղումները ցույց տվեցին, որ կենտրոնական բլուրը՝ քաղաքի հիմնական կորիզը, բնակեցված է եղել դեռևս մ.թ.ա. III հազարամյակում, իսկ առաջին քաղաքատիպ բնակավայրն այստեղ երևան է եկել մ.թ. IV դարում:

V դ. կեսերին Դվինը երկրի տնտեսական և քաղաքական կյանքի կենտրոնն էր: Հայաստանը Իրանի և Բյուզանդիայի միջև բաժանվելուց հետո (429) Դվինը դառնում է արևելյան մասի վարչական կենտրոն և շահի փոխանորդի՝ Հայաստանի մարզպանի աթոռանիստը: V—VI դդ. Դվինը, որպես առևտրական կենտրոն և կարևորագույն տարանցիկ կայան, ներգրավվում է միջազգային առևտրի ոլորտը: Նրա շուկայում հայերի հետ միասին առևտուր էին անում տարբեր ազգությունների վանառականներ՝ հույներ, ասորիներ, պարսիկներ, հեթանոսներ, վրացիներ և շատ ուրիշներ: Այս շրջանում Դվինն արդեն մարդաշատ քաղաք էր՝ բազմազգ բնակչությամբ:

Դրամի ամենավաղ տեսակը Դվինում սասանյան դրամն էր՝ արծաթե դրամը, որը, ինչպես և Իրանում, դառնում է վճարումների հիմնական միավորը: Դվինում գտնվել է V—VII դդ. վերագրվող սասանյան դրամների գանձ՝ ավելի քան երեսուն տարբեր քաղաքների դրոշմներով: Սասանյան դրամներին զուգընթաց շրջանառության մեջ էին նաև բյուզանդական ոսկե դինարները:

Հայկական ապրանքները արտահանվում էին երկրի սահմաններից շատ հեռու: Դրանց թվում էին թանկագին քարերը, բուսական ներկերը և բնական մյուս հարստությունները: Դվինցի վանառականները շրջանառության մեջ են դնում նաև իրենց արհեստագործների արտադրանքը: Դվինում արտադրված մետաքս և բրդե գործվածքները հաճախ են հիշատակվում գրավոր աղբյուրներում: Այդ նույն ժամանակաշրջանում ձևավորվում է նաև Դվինի ճարտարապետական կերպարը: Բլուրը, որը Դվինի սկզբնական կորիզն էր, կառուցապատվում է պալատներով, վարչական շենքերով և մեծահարուստ քաղաքացիների տներով: Բլուրը շրջափակվում է երկշար պարսպով և դարձվում ամրացված միջնաբերդ: Մյուս՝ ավելի փոքր բլրի վրա կառուցվում են կաթողիկե եկեղեցին, փոքր եկեղեցիներ ու պալատներ: Հետագայում քաղաքն ընդարձակվում է միջնաբերդի շուրջը, իր մեջ առնելով շրջակա գյուղերը և Արարատյան դաշտի արգավանդ հողերը: Ավելի ուշ քաղաքի այս մասը ևս շրջապատվում է հզոր պարսպով, որն ուներ առևտրական ճանապարհների ուղղություններին համապատասխանող չորս դարբասներ:

VII դ. կեսերը Առաջավոր Ասիայի պատմության մեջ մտան որպես Արաբական խալիֆայության նվաճումների շրջան: Ասորիք և Միջագետքը նվաճելուց և Իրանում Սասանյան կայսրությունը տապալելուց հետո, արաբները 640 թ. հասան Հայաստան: 641 թ. կարճատև, բայց համառ դիմադրությունից հետո նրանք գրավում են Դվինը, ավերում և հարուստ ավար վերցնելով վերադառնում Ասորիք: 654 թ. Դվինը երկրորդ անգամ և արդեն վերջնականապես, գրավվում է արաբների կողմից: Ցանկանալով լավ հարաբերություններ հաստատել դվինցիների հետ, արաբները հատուկ հրովարտակով աճի և գույքի ապահովություն, եկեղեցիների, տաճարների և քաղաքային ամրությունների անձեռնմխելիություն են խոստանում

ֆաղափի բնակիչներին՝ անկախ ազգային և կրոնական պատկանելիությունից, պահանջելով նրանցից վճարել գլխահարկ և հողային հարկ: Իշխանության ամրապնդման համար Դվինում հաստատվեց արաբ փոխարհան՝ ոստիկանը, իր կայազորով:

VII դ. սկզբին արաբները ստեղծում են մի վարչական միավոր՝ «Արմենիա» փոխարհայությունը, որի մեջ մտնում էին Վրաստանը, Աղվանքը և Հյուսիսային Հայաստանը: Այս վարչական միավորի կենտրոնն է դառնում Դվինը:

Հզորացած Արաբական խալիֆայության և Բյուզանդիայի միջև տեղի ունեցող կատաղի պայքարի ընթացքում Հայաստանը դառնում է խալիֆայության ռազմա-սարատեղիական ֆորպոստը, որի հետևանքով Հայաստանի անմիջական առևտրական կապերը Բյուզանդիայի հետ գրեթե անհնար են դառնում: Քաղաքական այս իրադրության պայմաններում խզվում են Հեռավոր և Միջին Արևելքի առևտրական հարաբերությունները Միջերկրական ծովի ավազանի երկրների հետ: Աստիճանաբար նվազում է Իրանի և Բյուզանդիայի միջև ձգվող «մետաֆսի ճանապարհի» նշանակությունը և գնալով բարձրանում հարավային Արաբիայի և Պարսկական ծոցի վրայով ձգվող հարավային ճանապարհների դերը: Արաբները շահագրգռված էին Հեռավոր Արևելքի հետ ունեցած առևտրով, ուստի և «համեմունքի ճանապարհը» նրանց համար ավելի հարմար և ձեռնառու էր, քան անապահով «մետաֆսի ճանապարհը»:

Խալիֆայության դրամական սիստեմի կայունացումից հետո Դվինում, ինչպես և Առաջավոր Արևելքում երևան են գալիս նոր, մահմեդական տիպի դրամներ՝ դինարներ, դիրհեմներ և ֆելսեր: Բուն Դվինում հիմնվում է փողերանոց, որն իր գոյությունը պահպանում է մինչև 941—942 թթ.: Դրամական գյուտերը վկայում են, որ արաբական տիրապետության շրջանում Դվինում հիմնական դրամը արծաթե դիրհեմն էր, ոսկե դինարներ չեն գտնվել: Խալիֆայության նոր ֆաղափականության հետևանքով Հայաստանի անտեսական վիճակը ծանրանում է և արաբների ու տեղական բնակչության հարաբերությունները սրվում են: Հետևանք է լինում է այն, որ երկրում ամենուրեք աղքատամրություններ են բռնկվում և սկսում են կազմավորվել տարբեր կողմնորոշումներ ունեցող անկախ իշխանություններ: Դրանցից ամենախոշորը դեկավարում էր Բագրատունյաց հնագույն նախարարական տոհմը, որը կարճ ժամանակամիջոցում տիրում է կենտրոնական Հայաստանին: Նրանք

ստանում են «իշխանաց իշխան» տիտղոսը և հարկահավաքման իրավունքը, իսկ 885 թ. Աշոտ Բագրատունին թագադրվում է Հայաստանի թագավոր: X դ. սկզբին Բագրատունիները մշտական նստավայր են դարձնում իրենց հայրենի կալվածք Շիրակը և մայրաքաղաքը Դվինից տեղափոխում են Անի: «Արմենիա» փոխարհայության հյուսիսում հզորանում է Պարտավ ֆաղափը, որը փաստորեն դառնում է երկրորդ մայրաքաղաք: Փոխարհայության հայ բնակչության հսկողությունը խալիֆը հանձնարարում է ֆաղափի փոխարհային:

Դվինի պատմության մեջ 893—894 թթ. ողբերգական տարեթվեր էին, ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով ավերվեց ֆաղափը: Պեղումները ցույց են տալիս, որ երկրաշարժից հետո ֆաղափ որոշ թաղամասեր այլևս չեն վերակառուցվել: Սակայն ֆաղափը շարունակում էր ապրել լիարժեք կյանքով և մնում էր որպես կոմպենսոր արաբ փոխարհաների ու բյուզանդական կայսրերի միջև: Դվինի նկատմամբ հավակնություն սկսեցին ցուցաբերել Ատրպատականի էմիրները, Հայաստանի և Վրաստանի թագավորները:

Արաբ պատմիչները արժեքավոր տեղեկություններ են հաղորդում Դվինի տնտեսության, բնակչության սոցիալական և առևտրա-արհեստագործական կյանքի մասին: Հյուսիսի հետ ունեցած առևտրական սերտ կապերի շնորհիվ Վրաստանում և Աղվանքում ստեղծվում են նոր կենտրոններ՝ Թիֆլիսը, Գանձակը, Ղազախը: Սակայն ֆաղափական-վարչական դերը կորցնելուց հետո էլ Դվինը մնում է որպես արհեստագործության կենտրոն, չի կորցնում իր առևտրական նշանակությունը: Այդ մասին են վկայում հայկական և արաբական ուղեցույցները, ուր նշված են հետևյալ առևտրական ճանապարհները. 1. Դվինից հարավ, դեպի Քուֆա, Բասրա, Պարսկական ծոց և Հրեղկաստան: 2. Դվինից դեպի Մոսուլ, Դամասկոս, Նուսադեմ և Եգիպտոս: 3. Դվինից դեպի Անի, Կարին, Տրապիզոն, Փոֆր Ասիա, Կոստանդնուպոլիս և Հոռոմ: 4. Դվինից Պարտավ, Շամախի, Դերբենդ, Կասպից ծով և խազարներ: 5. Դվինից Անիի վրայով, դեպի Թիֆլիս և Սև ծով:

XII—XIII դդ. պատմական գրականության մեջ Դվինի մասին հազվադեպ է հիշատակվում և այս հանգամանքից էլ ելնելով հայ պատմագրության մեջ այն սխալ տեսակետն է իշխում, թե հյուսիսի հետ առևտուրն ընդլայնելու, առևտրական ճանապարհները դեպի հյուսիս-արևելք տեղաշարժվելու և մայրաքաղաքը Անի տեղափոխվելու հետևանքով Դվինը կորցնում է միջազգային առևտրում

ունեցած իր նշանակությունը և XII—XIII դդ. դարում գոյություն ունենալուց:

Սակայն հնագիտական աշխատանքների արդյունքները ցույց են տալիս, որ փաղափական նշանակությունը կորցնելուց հետո էլ Դվինը XII—XIII դդ. շարունակում էր գոյություն ունենալ որպես խոշոր առևտրա-արհեստագործական կենտրոն: Միայն XIII դ. վերջում Առաջավոր Արևելքում ստեղծված անբարենպաստ պատմական իրադրության հետևանքով Դվինի փաղափային կյանքը աստիճանաբար մարում է:

Փաղափ տերիտորիայում գտնված դրամների ուսումնասիրությունից պարզվում է դրամական շրջանառության հետևյալ պատկերը: X—XI դդ. առևտրական կապերի հիմնական ուղղությունը տեղաշարժվում է դեպի Բյուզանդիա և հյուսիս, շրջանառության մեջ էր բյուզանդական ոսկե դրամը, միաժամանակ լայնորեն տարածված էր նաև բյուզանդական պղնձե մանրադրամը:

Մեծ ֆանակությամբ իլդեգիլյան դրամների հայտնագործումը ցույց է տալիս, որ Դվինը աշխույժ առևտրի մեջ է եղել Ատրպատականի, Իրանի և Իրաֆի հետ:

XII դ. վերջում և XIII դ. սկզբում նկատվում է վրացական դրամների զգալի հոսք: Սկսում են ներթափանցել փոփրասիական սելջուկների դիրհեմները՝ կտրված Կեսարիայում, Կոնիայում, Սիվաշում: Դրամական տվյալները պարզում են մի շափազանց հետաքրքիր և հանգամանք՝ XIII դ. սկզբում Դվինը ներգրավված էր առևտրական էլ ավելի ընդարձակ ոլորտի մեջ, քան XII դարում:

Պեղումների ընթացքում գտնված իրերի միջոցով կարելի է գաղափար կազմել փաղափ առևտրական կապերի մասին: Դվինում գտնվել են Հեռավոր Արևելքի և Առաջավոր Ասիայի այն ժամանակվա հոշակավոր արդյունագործական կենտրոններից բերված առարկաներ՝ սելադոններ Զինաստանից, խեցեղեն և ապակի Սամառայից, Նիշապուրից, Ռեյից, Ռաֆայից, Դամասկոսից, Հալեպից և այլ վայրերից:

* * *

Դվինի պեղումները սկսվել են 1937 թ. և դարեցվել Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին: Հետագայում վերսկսվել են 1946 թ. և հաջորդությամբ շարունակվում են մինչև օրս:

Նրկարամյա աշխատանքները հնարավորություն տվեցին որոշել փաղափ սահմանները և նրա կյանքի տարբեր փուլերը, բացահայտել արհեստագործության բազմակողմանիությունն ու

բարձր զարգացումը, ժամանակի բարձրարվեստ շինարարական տեխնիկան: Պեղումների շնորհիվ բացվեցին փաղափ թաղամասերը, կաթողիկե եկեղեցու ավերակները, մեծահարուստ փաղափների տները, փաղափանտունը: Պարզվեց, որ փաղափն ունեցել է չրամատակարարման բարդ գանգ, բաղնիքներ: Դվինցիները մեծ հաջողությամբ զբաղվել են տարբեր արհեստներով: Նրանք հմուտ դարբիններ էին, ծանոթ էին մետաղների գեղարվեստական ձուլմանը, դրվագմանը: Նրանց հայտնի էին մանածագործության տարբեր բնագավառները, ոսկերչության ներթուրումները: Կավե և հախճապակե ամանեղենի հայակապ նմուշները ապացուցում են, որ Դվինում բարձր վարպետության էր հասել բրուտագործությունը: Պեղումների ժամանակ Դվինում բացվեցին դարբնոցի, բրուտագործական, ոսկերչական, մանածագործական արհեստանոցների մնացորդներ:

Նկատելիորեն զարգացած է եղել նաև ապակեգործությունը: Պեղումների ժամանակ գտնվեց IX—XIII դդ. ապակյա իրերի հազվագյուտ նմուշների մի հավաքածու, որն իր բազմաֆանակությամբ և ձևերի բազմազանությամբ պատմական մեծ արժեք է ներկայացնում, ընդլայնում է մեր պատկերացումները Անդրկովկասում և Առաջավոր Արևելքում ապակեգործության զարգացման մասին: Հավաքածուն պարունակում է մեծ թվով իրեր, որոնք տարբեր են իրենց ձևերով, որակով, գույնով, զարդանախշերով և պատրաստման տեխնիկայով: Կան կենցաղային և տեխնիկական ապակյա ամաններ՝ թասեր, բաժակներ, գավաթներ, սկահակներ, սրվակներ, սափորներ, նրագակալներ, մոմակալներ, փմիական ամանեղեն և լուսամուտի ապակի: Գունավոր ապակույց պատրաստվել են կանացի զարդեր՝ ապարանջաններ, ուլունքներ, մատանիներ, խնամկարի համար գույներգգույն խորանարդիկներ:

Հայաստանի տերիտորիայում գտնված ապակյա իրերը գալիս են հնագույն ժամանակներից: Ապակեման գտնվածից և ապակույց պատրաստված ուլունքներ են հանդիպում մթա I հազարամյակի սկզբի դամբարաններում: Ուրարտական ժամանակաշրջանի ամրոցներում (մթա VIII—VII դդ.) գտնվել են անթափանց ապակույց անոթներ և թափանցիկ ու գույնզգույն ապակույց ուլունքներ: Անտիկ ժամանակաշրջանում ապակյա անոթները լայն տարածում են ստանում: Դրանցից Հայաստանում շատ են պահպանվել շնորհիվ այն բանի, որ հնում սովորություն կար հանգույցալի հետ զանազան առարկաներ թաղել: Հույաստ-

տանում ապակեգործության զարգացման մասին վկայություններ կան նաև գրավոր աղբյուրներում: Այդ մասին առաջին հիշատակությունը պահպանվել է IV դ. պատմիչ Ագաթանգեղոսի մոտ ս. Հովսիսիմի վարքի նկարագրության մեջ: Ագաթանգեղոսը գրում է այն մասին, որ III դ. վերջում հռոմեոսի Հովսիսիմեն, Գայանեն և նրանց ընկերուհիները, քրիստոնեություն ընդունած լիելու համար Դիոկղետիանոսից հալածվելով, փախչում և ապաստան են գտնում Հայաստանում, Վաղարշապատի մոտ այգիների մեջ եղած մի խրհիքում: Ապրուստ հայրայրելու համար նրանք զբաղվում են ապակեգործությամբ, պատրաստում են ապակյա ուլունքներ և վաճառում:

Այս մասին պատմում է նաև X դ. պատմիչ Ովստանեսը, բայց Հովսիսիմի ու նրա ընկերուհիների ապաստանի վայր է նշում ոչ թե Վաղարշապատը, այլ Դվինի շրջակայքը: Այս պատմության երկու տարբերակները համադրելիս մենք կարող ենք նշել երկու կարևոր պարագա: Ագաթանգեղոսի՝ նկարագրվող իրադարձությունների գրեթե ժամանակակցի վկայությունը խոսում է այն մասին, որ III—IV դդ. Վաղարշապատի մոտերում եղել են ապակեգործական արհեստանոցներ, որոնց հետ էլ նա կապել է ապակե ուլունքներ պատրաստող Հովսիսիմի ու նրա ընկերուհիների գործունեությունը:

Ովստանեսի վկայությունը առաջին հայացքից կարելի է դիտել որպես Ագաթանգեղոսի տեխնիկական վերադատություն: Սակայն այդ մի փանի տողի մեջ կա մի էական տարբերություն: Ագաթանգեղոսը կույսերի բնակավայր է անվանում Վաղարշապատը, այսինքն այն ֆաղափը, որը նրա ապրած ժամանակաշրջանում երկրի վարչա-տրնտեսական խոշոր կենտրոնն էր: Մինչդեռ Ովստանեսը, որի օրոք Վաղարշապատն արդեն տնտեսական ոչ մի նշանակություն չուներ, գործողության վայրը տեղափոխում է Դվին, որն այդ ժամանակ դարձել էր առևտրա-արհեստագործական մեծ կենտրոն և, ինչպես ստորև կտեսնենք, նաև զարգացած ապակեգործության կենտրոն էր: Հասկանալի է, որ ապակյա իրերի պատրաստման մասին պատմությունը X դարի պատմիչը կապում է հենց այդ ֆաղափի հետ:

Այսպիսով, հենվելով երկու վկայությունների վրա, կարող ենք նշել ապակու արտադրության երկու վայր Հայաստանում, որոնք գործել են տարբեր ժամանակներում, Վաղարշապատը՝ III—IV դդ. և Դվինը՝ X դ.:

Առկա հնագիտական նյութը նույնպես հաս-

տատում է պատմիչների տեղեկությունները: Վաղարշապատի մոտ, հռոմեական ժամանակաշրջանի դամբարանից հայտնաբերվել են մեծ քանակությամբ ապակե անոթներ (անտիկ ձևերի):

Ռերված տեղեկությունները (հատկապես Ագաթանգեղոսին) արտացոլում են ևս մեկ շատ հետաքրքրական հանգամանք՝ կապված առհասարակ ապակեգործության զարգացման հետ: Ուսումնասիրողները վաղուց նկատել են, որ ապակեգործության զարգացման գործում մեծ դեր է կատարել ապակեգործ վարպետների գաղթը երկրից-երկիր: Նոր վայրում նրանք կազմակերպում էին ապակու սուրտադրությունը, հետևելով արդեն սովորական դարձած ավանդույթներին, հաճախ օգտագործելով իրենց հետ բերած հումքը: Ապակեգործների այս գաղթը բնորոշ էր ապակեգործության զարգացման ոչ միայն նախնական, այլև հետագա շրջաններին:

Դվինի ապակեղենի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն առանձնացնել տեղական ապակեգործության նմուշները, այլև պարզել նրա զարգացման պատկերը: Ապակյա իրերի տիպաբանական և ոճական վերլուծության միջոցով հաջողվում է բացահայտել ապակեգործության զարգացման որոշակի փուլերը և պարզել իրերի տարբեր խմբերի ժամանակագրական սահմանները: Ներմուծված իրերի առանձնացումը բույլ է տալիս բացահայտել առևտրական կապերը:

Դվինի ապակու ուսումնասիրությանը նվիրված են մի շարք աշխատություններ: Այս թեմային նվիրված առաջին գործը Բ. Ա. Շելկովնիկովի «Դվին ֆաղափի խեցեղենն ու ապակին» հոդվածն էր ռուսերեն լեզվով, տպված Հայկական ՍՍՀ պատմության պետական թանգարանի «Աշխատություններում» (1959, № 4):

Դվինի պեղումների մասին հարուստ տվյալներ է ամփոփում Ղաֆադարյանի «Դվին ֆաղափը և նրա պեղումները» մենագրությունը: Այս գիրքը գրված է հայերեն և ընդգրկում է 1937—1950 թթ. պեղումների մանրամասն հաշվետվությունը, որտեղ կա մի հատված, նվիրված ապակյա իրերին: Միջնադարյան ապակեգործության մասին նյութեր է պարունակում նաև Բ. Ն. Առաֆեյանի «Քաղաքները և արհեստները Հայաստանում 9—13-րդ դարերում» (Երևան, 1958) երկհատոր մենագրությունը: Դվինի հնագիտական որոշ նյութեր կան հրապարակված նաև Ա. Ա. Քալանթարյանի «Դվինի նյութական մշակույթը 4—8-րդ դդ.» աշխատության մեջ:

Դվինի ապակյա իրերին են նվիրված տողերիս հեղինակի մի շարք հոդվածները: Նյութի ընդհանուր, հակիրճ բնութագրումից բացի հրապարակվել են որոշ խումբ իրեր, ինչպես օրինակ՝ ալֆիմիական ամանեղեն, փորագրված ապակու նմուշներ, առանձին առարկաներ, մասնավորապես՝ ջուրակահարի պատկերով բյուզանդական անոթը:

Դվինի անոթների ապակին հիմնականում բարձրորակ է, լավ եվոված: Ապակու ֆիմիական դիմացկունությունը շատ բարձր է (անոթների միայն չնչին տոկոսն է, որ ժամանակի ընթացքում ծածկվել է վատով և ենթարկվել բյուրեղացման ու իրիզացիայի):

Դվինի ապակու ֆիմիական բաղադրությունը պարզելու համար անալիզի է ենթարկվել 78 նմուշ, որոնցից երեքը ապարանջան են, չորսը՝ մոզաիկ, խորանարդիկներ, մնացածը՝ ամանեղեն:

Ապակին ենթարկվել է սպեկտրային-որակական (60 նմուշ, նմուշի մեջ տարրերի պարունակության մոտավոր որոշմամբ) և կիսաորակական (17 նմուշ) հետազոտման: Անալիզները կատարել է Դ. Վ. Նաումովը ՍՍՀՄ ԴԱ հնագիտության ինստիտուտի Լենինգրադի բաժանմունքին կից հնագիտական տեխնոլոգիայի լաբորատորիայում, մշակել է Յու. Ա. Շչապովան: Քիմիական լիակատար անալիզի է ենթարկվել միայն մեկ նմուշ (Մ. Ա. Բեզբրոդով):

Յու. Ա. Շչապովայի ուսումնասիրությունների հետևանքով բացահայտվեցին Դվինի ապակու բաղադրության մի շարք առանձնահատկություններ: Կիսաորակական անալիզի ենթարկված 17 հետազոտված նմուշներում ի հայտ են եկել ապակու կազմության մեջ մտնող վեց տարր՝ Na, K, Ca, Mg, S, Al. Հիմքերի պարունակությունը ապակու մասսայի մեջ տատանվում է 11,2 — 27%: Ապակիների մեծ մասը պարունակում է 18—21% հիմքեր: Հիմնային հումքի մեջ կալիումի և նատրիումի հարաբերակցությունը տալիս է հետևյալ պատկերը. հետազոտված ապակիների շուրջ ֆառորդ մասը (առավել ուշ շրջանի) պատրաստված է բնական սոդայի օգտագործմամբ, մնացածի համար կիրառվել է բուսական մոխիրը: Գրեթե բոլոր ապակիները ալյումին են պարունակում, թեև տոկոսային տարբեր հարաբերակցությամբ:

IX—X դդ. թվագրվող ապակիների մեծ մասը գունաթափված է մարգանցի օքսիդով, մինչդեռ XII—XIII դդ. վերագրվող ապակիների բաղադրության մեջ մարգանց չկա:

Սպեկտրային-սրակական հետազոտման են-

թարկված ապակիները բաժանվել են վեց հիմնական խմբի, որոնք որևէ տեղական հատկանիշներով աչքի չեն ընկնում և ունեն առաջավորասիական բազմաթիվ գուգաններ:

Ապակու բաղադրության հիմնական տարրերակներից մեկը՝ Na, K, Ca, Mg, S, Al ավանդաբար պահպանվել է ինչպես IX—X, այնպես էլ XII—XIII դարերում:

Ապակու բաղադրության անալիզների արդյունքների մանրամասն ուսումնասիրությունը Յու. Ա. Շչապովային բերում է այն եզրակացության, որ Դվինի ապակեգործությունը սկիզբ է առնում միջին արևելյան (Իրան, Իրաֆ) աղբյուրից, իսկ տեղում զարգանում և բազմանում է այլևայլ տարբերակներով: Ինչպես կտեսնենք, այդ եզրակացությունը հաստատում են նաև ոնական վերլուծության արդյունքները:

Ապակյա իրերի գունային գամման բազմազան է, ըստ որում առավել հաճախ են հանդիպում կանաչ գույնի անոթները, որոնք ունեն տարբեր մգություն ու երանգ, սկսած շատ մուգից, գրեթե սևից, մինչև բաց կանաչը: Մեծ թիվ են կազմում նաև անգույն ապակուց պատրաստված իրերը:

Ուսումնասիրված ապակին ըստ գույնի տալիս է տոկոսային հարաբերության հետևյալ պատկերը. կանաչ՝ 39%, անգույն՝ 36%, դեղին՝ 13%, կապույտ՝ 6%, սև՝ 4%, կարմրա-մանուշակագույն՝ 2%:

Ապակու կանաչ գույնն ունի զանազան մգություն՝ թույլից մինչև խոր մուգ, ըստ որում կան և տարբեր երանգներ՝ դեղնավուն, կապտավուն: Այս ամենը պատահականություն չէ, այլ որոշակի բաղադրատոմսի արդյունք, որը բովանդատում է մեջ նախատեսում է պղնձի կամ երկաթի օքսիդներ և ենթաօքսիդներ:

Դվինի վարպետները կարողանում էին ապակին անգույն դարձնել, բայց միշտ չէ, որ նրանց հաջողվում էր ստանալ մաքուր անգույն ֆակտուրա, սովորաբար մնում էին դեղինի, երկնագույնի և կանաչի թույլ երանգներ, որ բացատրվում է ելակետային հումքի մեջ եղած խառնուրդներով:

Դվինի ապակեգործության գոյության ընթացքում հումքի բազան ըստ երևույթին, եղել է ընդհանուր և, դատելով արտադրանքի մասսայականությունից, ոչ թանկ:

Որոշ նմուշներից պարզ երևում է, որ դվինցի ապակեգործները արդեն գիտեին ապակին մարգանցի միջոցով անգույն դարձնելու եղանակը: Դա երևում է ոչ լիովին անգույն նմուշներից, որոնց մեջ նկատելի են մարգանցի բույլ երակ-

ներ: Մարգանեցը, հավանաբար բերվում էր հեռ-
վից և օգտագործվում հազվադեպ, կարմրա-մա-
նուշակագույն ապակյա անոթներ պատրաստե-
լիս: Այդ գույնի ապակին օգտագործվում էր նաև
անգույն ապակուց պատրաստված իրերը զարդա-
րող թելերի կամ կետերի համար:

Ապակյա իրերի բոլոր տեսակները կարելի է
բաժանել խմբերի, հիմն ունենալով մի կողմից՝
նրանց կիրառումը, մյուս կողմից՝ պատրաստման
տեխնիկան: Ապակյա անոթներն ըստ կիրառման
կարելի է բաժանել կենցաղային սպասների և
տեխնիկական օգտագործման ամանեղենի: Բացի
այդ ապակուց, ինչպես արդեն ասվեց, պատրաս-
տում էին զարդեր՝ ուլունքներ, ապարանջաններ,
մատանիներ. ապակին օգտագործում էին նաև
նարտարապետության մեջ (լուսանկար, լուսամու-
տի ապակի):

Ապակին այն նյութերից է, որոնք մշակվում
են ամենատարբեր եղանակներով: Բարձր շե-
րմաստիճանի պայմաններում այն կարելի է փշել,
ծուլել, մամլել, դրոշմել: Ավելի ցածր շեղմաստի-
ճանում ապակին դառնում է ծորուն, հնարավոր է
ձգել և ստանալ հաստ ու բարակ թելեր: Սառը
վիճակում ապակին կարելի է կտրել, հղկել, ողոր-
կել:

Ապակյա ամանեղենի պատրաստման տեխնո-
լոգիական եղանակները խիստ բազմազան են:
Անոթներ պատրաստելու ամենատարածված և
կատարյալ եղանակը ագատ փչումն է: Այս եղա-
նակը հայտնաբերվել է մեր թվականության
սկզբին և ոչ մեծ կատարելագործումներով կի-
րավում է մինչև օրս: Այս տեխնիկայի տարբե-
րակներից է կաղապարի մեջ փչելու եղանակը,
որն օգտագործվում է ավելի բարդ ձևի ու գծա-
գրության անոթներ պատրաստելու համար և հնա-
րավորություն է տալիս հարթ մակերես ու սահուն
ձև ստանալ: Բարդ գծագրություն և նախշավոր
մակերես ունեցող անոթներ պատրաստելու մյուս
եղանակը կոչվում է «հանդարտ փչում»: Ապակե-
գործության մեջ օգտագործվել են նաև մետաղա-
ծուլական որոշ եղանակներ (ծուլում և մամլում):

Անոթները նախշվում էին դարձյալ տարբեր
եղանակներով՝ ձգված ապակաթելի վերադիր
նախշերով, փորագրությամբ (փարե իրերը), դրոշ-
մումով և ֆանդակումով (մետաղը), էմալով և ռս-
կով գեղագարդելով (խեցեղենը): Դվինի ապակե-
գործները գիտեին և կիրառում էին այս բոլոր մի-
ջոցներն ու եղանակները:

Դվինի միջնադարյան իրերի ուսումնասիրու-
թյան ընթացքում նախ պետք է հնագիտական

տվյալների հիման վրա թվագրել դրանք և որոշել
պատրաստման վայրը՝ առանձնացնելով տեղական
և ներմուծված իրերը:

Ապակյա իրերի թվագրման հարցում ապակե-
գործության պատմությանը նվիրված որոշ աշխա-
տություններում մինչև օրս էլ գերիշխող է ռեական
վերլուծության մեթոդը, ֆանի որ անտիկ և միջ-
նադարյան ապակու հավաքածուների մեծ մասը
կազմվել է պատահական, զնված իրերից: Սակայն
գեղարվեստական վերլուծությունը, որի հիմքում
ընկած է ձևերի նմանությունը, հաճախ հաշվի չի
առնում այդ ձևերի կայունությունը, միջնադարյան
շրջանի ապակեգործությունը աչլի էր ընկնում
խիստ ավանդապառությամբ:

* * *

Դվինում առավել հնագույն ապակյա իրերի
խումբը ներկայացնում են փորագրված զարդա-
նախշով կիսագնդաձև թասերը և ոչ մեծ սրվակ-
ները: Թասերը և սրվակներից մի ֆանիսը զար-
դարված են կլոր, ձվածիր և վեցանիստ հղկված
բլթակներով: Դվինում այդպիսի թասերի բեկոր-
ներ գտնվել են թե՛ միջնաբերդի ստորին շերտե-
րում, թե՛ ֆաղափի կենտրոնական թաղամասում
և թվագրվում են VI—VII դդ., բայց բլթակներով
թասեր հանդիպում են և ավելի ուշ շրջանում՝
VIII—IX դդ. կոմպլեքսներում: Հղկված բլթակ-
ներով հաստատվող թասերը պատկանում են հնա-
գիտական առարկաների՝ այն խմբին, որ տարած-
ված է եղել Ասիայի ու Եվրոպայի ընդարձակ տա-
րածության վրա և կիրառվել է տևականորեն:
Կովկասի անտիկ և միջնադարյան հուշարձաննե-
րից գտնված ապակյա հղկված իրերի ուսումնասի-
րության ընթացքում ֆանիսը առաջ է փաշվել այդ
անոթների ծագման հարցը: Գոյություն ունի եր-
կու կարծիք, որոնցից առաջինի համաձայն այդ
թասերը տեղական են, իսկ ըստ երկրորդի՝ ներ-
մուծված Իրանից, Իրաֆից, Նգիպտոսից, Ասորի-
ֆից, Փոֆր Ասիայից և նույնիսկ Եվրոպայից (Հոն-
նոսյան մարզից)՝ Սև ծովի վրայով: Դվինի նյու-
թերում կան նմուշներ, որոնց միջոցով հաստատ-
վում են գոյություն ունեցող № 1 և 2 թասերի
բեկորներն, անկասկած, ներմուծված են և իրենց
զուգահեռներն ունեն Իրանում ու Իրաֆում: Սա-
կայն այս խմբի իրերի հիմնական մասը (I ա և
այլն), որը նախորդ նմուշներից տարբերվում է
ապակու ֆակտուրայով, կատարման տեխնիկայով
և ձևի մասսայականությամբ, մերձավոր զուգա-
հեռներ ունի անդրկովկասյան հուշարձանների
նյութերում (Հացավան, Ուրբեխի, Սուդիգիլան,

Շամախի և Կապալա): Այս հանգամանքը մտածել է տալիս, որ եղել է այդօրինակ ապակյա իրերի պատրաստման կենտրոն (գուցե և կենտրոններ), որը գոյատևել է մի քանի դար (VI—IX դդ.):

Հետագա ժամանակաշրջանի ապակյա ամանեղենի մեծ քանակություն է գտնվել Դվինի կենտրոնական թաղամասի պեղումների ժամանակ: Այդ նյութը, որ ուղեկցվում էր արասյան դրամներով (VIII—IX դդ.), հեշտությամբ թվագրվում է IX դարից ոչ ուշ քան ժամանակաշրջանով: Նյութը բաժանվում է երեք խմբի:

Առաջինը կենցաղային ամանեղենի նմուշները և լուսատու հարմարանքներն են (կանթեղներ, նրագալալներ, մոմալալներ): Սրանք արդեն պատրաստված են բաղմազան տեխնիկայով և տարբեր ուղիի ապակուց: Բազմապիսի նյութի առկայության շնորհիվ հնարավոր է դառնում մի շարք կահույք եզրակացություններ անել:

Նյութի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Դվինի ապակեգործները կիսագնդաձև թասեր են պատրաստել VII—VIII դարերում: Դրանց արտադրությունը շարունակվել է նաև IX դարում, սակայն այս շրջանում արդեն արհեստը զգալիորեն կատարելագործված էր, իսկ ձևերը և զարդարման եղանակները բազմազան էին:

Կենտրոնական թաղամասի IX դարի շերտերից պեղված նյութերի մեջ կան ապակյա ամանեղենի այնպիսի նմուշներ, որոնք պատրաստված են հանդարտ փշելու եղանակով և հիշեցնում են ավելի վաղ շրջանի հղկված բլթակներով անոթները, սակայն պարզորոշ արտացոլում են IX դարին հատուկ նորամուծությունները: Այս իրերն արդեն բնորոշ են ապակեգործության զարգացման հետագա ժամանակաշրջանի համար:

Որպես օրինակ վերցնենք հետևյալ նմուշները. ոչ մեծ գլանաձև բաժակ՝ կիսաթափանցիկ անգույն ապակուց, որ տանալան է IX դարին բնորոշ ձևը, ապակու ուղիք և նախշի բնույթը: Մենք տեսնում ենք մեզ ծանոթ բլթակները, բայց ոչ կլոր, այլ երկարավուն և կատարված ոչ թե հղկմամբ, այլ կաղապարի մեջ հանդարտ փշելու եղանակով:

Անոթների հաջորդ խմբի մեջ են մտնում մի քանի բաժակներ, թասեր, սրվակներ և սափորներ՝ պատրաստված միևնույն տեսակի հաստ, դեղնավուն ապակուց, որն այժմ պատված է դեղնակաճաշ փառով: Ձևերով բազմազան այս առարկաները կիսագնդաձև թասերից տարբերվում են զանգվածեղությամբ և գծերի որոշ կոպտությամբ, նրանց ապակին խոշորահատիկ է, կիսաթափանցիկ, բայց ոչ շատ հաստ (2 մմ): Բերված նմուշ-

ները ցույց են տալիս, թե ինչպես էին դվինցի ապակեգործները հարմարվում նոր պահանջներին: Թասերի կողքին արդեն երևան են գալիս կլոր բլթակներով զարդարված բաժակներ: Բաժակներից մեկի օրինակով երևում է, թե ինչպես կիսագնդաձև թասը ստանում է տափակ հատակով գլանաձև բաժակի տեսք՝ պահպանելով զարդերի նախկին ձևը (նկ. 14): Երկրորդ բաժակն (№ 36) ունի այլ, ավելի բարդ նախշ՝ փորագրված նշան զարդերի երկու շարք, որոնց մեջ տեղավորված է նույն ավանդական հղկված բլթակը: Երրորդ բաժակը (№ 40) նախորդ երկուսին նման է միայն ձևով, զարդարված է միմյանց մեջ հյուսված շեղանկյուններից, շրջագծերից ու գալարներից կազմված բարդ զարդանախշով: Նախշված բաժակների կողքին կան նաև հարթ պատերով գլանաձև բաժակներ և ուղիղ տատերով ոչ բարձր թասեր (№ 39): Ապակյա անոթների վաղ շրջանի խմբին կարելի է դասել նաև մի քանի նախշավոր բաժակները, որոնց նախշն ստացված է կաղապարի մեջ հանդարտ փշելու եղանակով:

Տափակ հատակով գլանաձև բաժակներ IX—X դդ. լայնորեն տարածված էին Առաջավոր Ասիայում: Նրանք մեծ քանակությամբ հանդիպում էին Իրանի և Իրաֆի, այսպես կոչված, «արասյան» արհեստանոցներում և ծավալուն առևտրի առարկա են եղել: Առաջավորասիական ծագում ունեցող գլանաձև բաժակներ են գտնվել Միջին Ասիայի, Հյուսիսային Կովկասի այլևայլ վայրերում և նույնիսկ հյուսիսում, մասնավորապես Շվեդիայում (Բիրկա): Հաստ, անգույն ապակուց, որը ժամանակի ընթացքում ծածկվում էր դեղնակաճաշ փառով, դվինցիները պատրաստում էին նաև տարբեր չափերի սափորներ, սրվակներ, սկահակներ, թասեր: Դրանք զարդարվում էին տարբեր եղանակներով: Վերը հիշատակվեցին հղկումը, փորագրումը, կաղապարումը: Ընդունված էր նաև ապակյա ամանեղենի զարդարման հնագույն եղանակներից մեկը՝ երկկողմանի նախշավորումը հատուկ ունելի-դրոշմիչներով: Սովորաբար այս եղանակով հնարավոր էր լինում զարդարել բացված եզրերով անոթները (№ 33, 100):

Կիսաթափանցիկ, մուգ դարչնագույն փառով ծածկված ապակյա անոթները կարելի է դասել տեղական ապակեգործական արհեստանոցների արտադրանքի թվին: IX դարում այդ արհեստանոցներն արդեն կարողանում էին բարձրորակ ապակի եփել, որը թեև խոշորահատիկ էր, բայց նախկինից ավելի բարակ էր: Դա ոչ միայն արհեստի զարգացման ընթացքի, այլև շուկայի անող պահանջների հետևանք էր:

Հաջորդ, Երրորդ խմբի մեջ ենք դասել ավելի բարձրարվեստ, փորագրված զարդանախշով ապակին: Անոթների ապակին դառնում է ավելի որակյալ, իսկ փորագրման տեխնիկան՝ ավելի կատարյալ: Հավանաբար այս նմուշները պատկանում են քանկարժեք և ոչ մասսայական ապակյա իրերի թվին: Անոթներից մի փառիսը ներկայացված են եզակի օրինակներով, իսկ եղած հեռավոր գուգահեռները հիմնավոր տվյալներ չեն տալիս դրանց ծագման վայրի մասին: Այդպիսի բաժակներ են գտնվել Սամառայի պալատի պեղումների ժամանակ: Ձի բացառվում դրանց որոշ մասի տեղական, դվինյան ծագման հնարավորությունը (№ 42, 43, 44):

Դվինի հավաքածուում կան ոչ խոր, բայց լայն փորագրման նմուշներ: Բաժակները պատրաստվում էին կաղապարի մեջ փչելու եղանակով, եզրերը կոպիտ էին կտրվում և, որպես կանոն, չէին մշակվում:

Ապակու մակերեսի մշակման մի այլ եղանակ է նիստավորումը կամ կողավորումը: Դվինի հավաքածուում այս տեխնիկայով մշակված են մի սրվակ և երկու սրվակի վզիկներ՝ անգույն, բարձրորակ ապակուց (80, 81, 82): Զանգվածեղ վզով, սկավառակաձև կամ նիստավորված բերանով այս սրվակները լայն տարածում ունեին: Դրանք հանդիպում են Սամառայում, Ռեյում, Ֆուստատում, Նիշապուրում և Միջին Ասիայում:

Հարկ է հիշատակել նաև հաստակող, ուղղանկյուն փոքրիկ սրվակները, որոնք ձուլված են կաղապարի մեջ և ապա լրացուցիչ ենթարկված սուռը մշակման. սրանք տարածված են ամբողջ Արևելքում: Նիստավորված սրվակների վերը նկարագրված խմբից սրանք տարբերվում են պատերի վրայի ավելի բարդ մանրամասներով: Հավանական է, որ կաղապարի մեջ, որտեղ ձուլվում էր սրվակը, արդեն նշված էին բոլոր մանրամասները, որոնք հետագայում լրացուցիչ մշակման էին ենթարկվում (№ 72, 73, 74): Փոքր չափերի և նեղ վզի շնորհիվ այդ սրվակները շատ հարմար էին անուշահոտ յուղեր և օծանելիքներ պահելու և տեղափոխելու համար: Հայաստանում, Դվինից բացի, այդպիսի սրվակներ են գտնվել Անիում և Ամբերդում:

Դվինի ապակյա իրերի հավաքածուում աչքի է ընկնում բարձր ուտիվ տանձաձև սափորը (№ 98), որն ունի ծեփվածով զարդարված զանգվածեղ կանթ և պատրաստված է բարձրորակ, հաստ ապակուց: Սափորի իրանը ծածկված է եռանկյունի հատվածի խոր, հարուստ փորագրությամբ: Ա-

պակու մշակման այս եղանակը, ավելի կատարելագործված ձևով, մինչև օրս էլ տարածված է ապակեգործության մեջ: Նկարագրված սափորը ուշադրություն է գրավում ոչ միայն գեղարվեստական և տեխնիկական բարձր որակով, այլև ապակուն ոչ բնորոշ ձևով: Սափորի իրանը, ծորակը, ծեփվածով կանթը, նստուկը ավելի շուտ հիշեցնում են մետաղյա, քան ապակյա անոթ:

Սրան շատ նման, նույն նախշով, բայց փչված ավելի մեծ չափերի (բարձր. 20,5 սմ) սափոր է գտնվել Նիշապուրում (պահվում է Բեռլինի քանդարանում): Նույն տեղում կա և մի ուրիշ նման անոթ, բայց մի փոքր այլ նախշով: Լամար այն թվագրում է IX դարով և պատրաստման վայրը համարում Ասորիքը կամ Իրանը, մատնանշելով, որ նման սափորներ են գտնվել նաև Սամառայում:

Նյութի սահմանափակ ֆանակը նկատի առնելով հնարավոր չէ խոսել վերոհիշյալ սափորների ծագման վայրի մասին, բայց հավանական է, որ Դվինի և Նիշապուրի սափորները խիստ ընդհանրություններ ունեն և թվագրվում են նույն ժամանակով: Սակայն միշտ չէ, որ գտնված վայրով որոշվում է նաև պատրաստման վայրը:

Ապակու վրա փորագրելու բոլոր ձևերից ամենաբարդն ու աշխատատարը բարձրաֆանդակ վորագրումն է: Այս տեխնիկան, որ ծագում է անտիկ դարաշրջանում լայնորեն տարածված կամենյան տեխնիկայից, Մերձավոր Արևելքում առանձնապես մասսայական է դառնում IX—X դդ.: Բարձրաֆանդակ-փորագրված ապակու արտադրության հիմնական կենտրոններից մեկը երկար ժամանակ համարվում էր Իրաքը: Վաղ մուսուլմանական գրավոր աղբյուրները որպես այդ տիպի ապակու արտադրության հիմնական վայր հաճախ հիշատակում են Բասրան և Բաղդադը, ինչպես նաև Իրանը (Նիշապուր, Ռեյ) և Եգիպտոսը:

Մեր հավաքածուում կա բարձրաֆանդակ-վորագրված նախշով մեկ հատ սաղր, փոված թաս (№ 9):

Իրերի այս նույն խմբին է պատկանում անգույն ապակուց թասը (№ 8), որի պատերն ու կանթերը յուրօրինակ ձև ունեն: Թասը փչված է կաղապարի մեջ՝ կանթերի, պատերի ու կանթերի վահանակների բարդ նախշերի հետ միասին: Զարդանախշը լրացուցիչ մշակման է ենթարկվել փորագրման և հղկման միջոցով: Այս թասը փչված գուգահեռներ ունի: Դրանցից մեկը, որ կանաչ ապակուց է և զարդարված է կենաց ծառի ու թռչունների պատկերներով, պահվում է Կորնինգի

(ԱՄՆ) ապակու թանգարանում: Կատալոգում այս թասը նշված է որպես գնում և հատկանշվում է IX—X դդ. իրանական փորագրությամբ: Մի այլ թաս, որի պատերը նույնպես սեղմենտային ձև ունեն, պահվում է Բեռլինի թանգարանում (Ենթադրաբար՝ ասորական կամ եգիպտական): Վերոնիշյալ երկու թասերի և կանթով սափորի ուսումնասիրման (№ 98) ընթացքում ուշադրություն է գրավում նրանց ձևը, որ ավելի բնորոշ է մետաղի, այլ ոչ թե խեցեղենի կամ ապակու համար: Ապակու և խեցեղենի ուսումնասիրման ընթացքում հետազոտողները բանիցս ընդգծել են այն հանգամանքը, որ ապակյա իրեր ստանալիս վարպետները հաճախ ընդօրինակել են այլ նյութերից (կավ, մետաղ) պատրաստված իրերի ձևերը, երբեմն առանց հաշվի առնելու ապակու որակն ու առանձնահատկությունները: Ի հազարամյակի կեսերին ամբողջ Առաջավոր Արևելքում լայնորեն տարածված էին թանկարժեք մետաղներից և լեռնային բյուրեղապակուց պատրաստված իրերը: Հատկապես հռչակված էին սասանյան արծաթե սպասները, որոնք աչքի էին ընկնում ձևերի և զարդարանքների բազմազանությամբ: Այս թանկարժեք իրերի տարածմանը զուգընթաց երևան են գալիս թանկարժեք նյութերի փոխարինիչներ: Ոսկե և արծաթե ամանեղենի կողմից ասպարեզ է գալիս նույն ձևերի, բայց ոչ թանկարժեք բրոնզե և խեցեղեն ամանեղենը: Փոխարինող է գտնվում նաև բյուրեղապակու համար՝ ապակեգործները սովորում են ստանալ այնպիսի ապակի, որն իր թափանցիկությամբ նման էր լեռնային բյուրեղապակուն, կարելի էր հալել և կաղապարի մեջ ձուլել ինչպես մետաղը և զարդարել փորագրությամբ՝ ինչպես քարը: Այսպիսով ստանում են մետաղյա և բյուրեղապակյա իրերին նման ամանեղեն, որը ավելի էժան էր, բայց և ոչ պակաս շքեղ:

Եթե մինչև VI—VII դարերը ապակեգործներն ամենուրեք, որպես կանոն, հետևում էին հոմեական ապակեգործության դասական համաչափություններին, որոնց ձևերը սահմանվել էին ապակի փչելու խողովակի հայտնագործումից հետո, ապա այժմ երևան են գալիս ավելի ծանր անոթներ՝ կտրուկ գծագրությամբ, տափակ հատակով, բարդ, զանգվածեղ կանթերով և մետաղյա ամանեղենին բնորոշ մանրամասներով: Որոշ դեպքերում հարդարանքի ոնն ու եղանակները նույնպես նման էին լինում մետաղյա առարկաների հարդարման ոճին ու եղանակներին: Ապակին մշակելիս օգտագործվում էին հղկումը, նիստավորումը, դրվագումը: Այս առումով Դվինի ապակեգործու-

թյունը ինքնատիպ չէր և արտացոլում էր IX դ. ապակեգործության ընդհանուր առաջավորասիական ոճը: Փորագրված զարդանախշով հաստապատ ապակեղենն առատությամբ գտնվել է Սամառայում՝ IX դ. արքայան խալիֆների մայրաքաղաքում, որը հեռու չէր իր ապակեգործներով հռչակված Բաղդադից: Վաղուց հայտնի է, որ Դվինը փառափառ և տնտեսական կապեր ուներ Սամառայի և Բաղդադի հետ: Դվինում գտնվել են մեծ քանակությամբ VIII—IX դդ. արքայան դրամներ, որոնք օգնում են առանձին առարկաների թվագրմանը: Փորագրված, հաստապատ ապակեղեն է արտադրվել նաև Իրանում (Նիշապուրում, Ռեյում) և Միջին Ասիայում, որոնց հետ նույնպես Դվինը առևտրական սերտ կապեր ուներ:

Արտադրանքի ձևերի նմանությունը պայմանավորված էր Արևելքի արհեստագործական կենտրոնների տնտեսական կապերով, որը պայմանավորում էր նաև շուկայի պահանջարկի նմանությունը: IX դարում, երբ ընդհանուր տարածում էր ստացել փորագրված զարդանախշով հաստակող ապակեղենը, ապակյա ամանեղենի հիմնական մասը պատրաստվում էր հենց այդ պահանջը բավարարելու նկատառումով:

Կա ապակյա իրերի ևս մեկ ինքնատիպ խումբ: Վերլուծության մեր ընտրած, գերազանցապես տիպաբանական մեթոդից ելնելով այդ խմբի նկատմամբ պետք է հատկապես ուշադիր լինել: Դրանք այն իրերն են, որոնք տեղական վարպետներն ընդօրինակել են ներմուծված նմուշներից: Այդպիսիներից կարող են լինել բաժակներից մի քանիսը և մեկ թաս՝ ֆուֆի գրեթե մակագրությամբ (Մ 7): Այս թասի մակագրությունը, ինչպես եզրակացրել է Ա. Ա. Բիկովը, չնայած իր արտաքին հստակությանը, անընթեռնելի է, քանի որ թասը ձուլելու կաղապարը, ըստ երևույթի, ընդօրինակել է մի անձնավորություն, որը ծանոթ չէր արաբական գրերին, բայց ուներ ամենայն հավանականությամբ, ապակյա, կամ մետաղյա թասի մակագրության նախնական նմուշը: Թեև մեր օրինակի վրա սկզբնական մակագրությունը վեր է ածվել զարդանախշի, բայց մի քանի պահպանված գրերի օգնությամբ հնարավոր է որոշել բնօրինակի պատրաստման տեղն ու ժամանակը: Մակագրությունն արված է Հյուսիսային Միջագետքում IX դարում տարածված ֆուֆի գրերով:

Տարբեր բովանդակությամբ (նորախության, երջանկության, փառքի, առողջության մաղթանքներ, օրհնանք, աֆորիզմներ կամ բանաստեղծական ասույթներ) արաբերեն մակագրություններով

մետաղյա, խեցեղեն, ապակյա թասեր, բաժակներ, սափորներն այն ժամանակ շատ էին տարածված: Ընդլայնվող պահանջարկի հետևանքով ինժեներական և քանկարժեք օրինակները դառնում են պատենման և ընդօրինակման առարկա: Հանախ, արաբերեն չգիտենալով, վարպետները մակագրությունը վեր էին ածում զարդանախշի: Այդ նույնն է արվել և մեր թասի հետ: Հնարավոր է, որ այն պատրաստել է ղվինցի մի հայ վարպետ՝ իր արհեստանոցում, նմանեցնելով Հյուսիսային Միջագետքից բերված նմուշին: Այն ենթացողությունը, թե ղվինցի վարպետներն ընդօրինակում էին ներմուծված ապակյա իրերը, հաստատվում է ևս մեկ զուտով: Կաթոլիկոսի պալատում գտնվել է բարձրորակ, թափանցիկ ապակուց պատրաստված կոնաձև բաժակ՝ ուղիղ, հաստ հատակով: Հատակի վրա, դրսի կողմից, դրոշմված է արաբերեն մակագրության նմանակը: Չնայած պատկերի պարզությանը, մակագրության ոչ մի տառը չի ընթերցվում: Հնարավոր է որոշել միայն գրության ոճը՝ ուշ շրջանի ֆուֆի և մոտավոր ժամանակը՝ IX—X դդ. (նկ. XIII₃): Արաբերեն մակագրություններով իրերի առկայությունը և դրանց ընդօրինակումը Դվինի նման բազմազգ ֆաղափում մեզ չպետք է զարմացնի: Այդպիսի առարկաները հաճախ օգտագործվում էին նաև Հայաստանի ֆրիստոնյա բնակչության, հատկապես ավագանու կողմից: Մասնավորապես հայտնի է հայոց թագավոր Աշոտի, Սմբատի որդու (IX դ.) կարմիր ֆառն (ալմանդին) կնիքը, միջին ֆուֆի գրերով:

Քաղաքի կենտրոնական թաղամասում 1964—1965 թթ. կատարված տեղումներից գտնված նյութերը վկայում է այն մասին, որ IX դ. Դվինում ամաններ էին պատրաստում նաև բարակ, թափանցիկ ապակուց: Այս նյութը կազմում է Դվինի կենտրոնական թաղամասից գտնված ապակյա իրերի երրորդ խումբը: Նրա հիմնական մասը գերազանցապես անոթների բեկորներ են, գտնված կաթոլիկոսի պալատի և կաթոլիկ եկեղեցու մոտերում ընկած փոսերից: Առարկաների վերականգնումից պարզվում է, որ դրանք եղել են հիմնականում ոչ մեծ, փոքր թասեր (բարձր. 3—5 սմ, տրամագիծը վերին մասում՝ 6—15 սմ), մեծ մասամբ հարթ, երբեմն էլ ակոսատված մակերեսով: Թասերից մի ֆանիսն ունեն երկու կամ երեք ոչ մեծ օղակավոր կանթ: Թասերի վերին եզրը մշակված է մի ֆանի եղանակով, կան թասեր հասցված կամ, ինչպես ընդունված է ասել, «տաֆաքած» շուրթով, ուղիղ կամ թեթևակիորեն ետ թեքված պատերով: Թասերը, որպես կանոն, նրս-

տուկ չունեն, միայն մի ֆանիսի կենտրոնում կա ոչ մեծ գոգավորություն կամ բարակ օղակաձև նստուկ (նկ. VI_{1,2} IX_{1,4,6}):

Այս խմբին են պատկանում Դվինում գտնված տասներկու ձագարաձև լապտերիկները՝ նկատելիորեն դեպի դուրս թեքված եզրերով, որոնք առաջին հայացքից դժվար է որոշել, թե ինչու համար են օգտագործվել (նկ. XI₂): Հայտնի է, որ դեռևս հռոմեական ժամանակաշրջանում ընդունված էին մետաղյա բների մեջ դրված ապակե նրագակալներն ու դամպարները: III—IV դդ. խնամակարներում և հետագայում մանրանկարների վրա պատկերված են երկու տիպի դամպարներ: Առաջինը փոքրիկ կանթերից կախված դամպարներն են (№ 127), որ առանձնապես լայն տարածում ստացան արաբների մոտ և դարձան մուսուլմանական մզկիթների հռչակավոր էմալպատ և ոսկեգոծ դամպարների նախատիպը: Երկրորդն այն դամպարներն են, որոնք դնում էին նեցուկ-օղագոտիների մեջ և ապա կախում աշտանակից կամ ֆրիստոնեական եկեղեցիներում շատ տարածված մետաղյա պսակաձև ջահերից: Ամենայն հավանականությամբ, Դվինի ոչ մեծ թասերը հենց այն դամպարները և նրագակալներն էին, որոնք, դրվում էին մետաղյա նեցուկների մեջ: Քրիստոնեական եկեղեցիներում լուսավորությանն ու լուսային էֆեկտներին հատուկ նշանակություն էր տրվում: Հայտնի է, որ բյուզանդական տաճարները զարդարվում էին բազմաթիվ պսակաձև ջահերով: Այս սովորությունն ընդունված էր և հայկական եկեղեցում: Եկեղեցիների կամ ժամասացության հետ կապված որևէ արարողության նկարագրության ժամանակ միջնադարյան հայ պատմիչները բազմիցս նշել են տաճարի ներքին լուսավորության գործած աղբյուրությունը: Լուսավորված զմբեթը և հատկապես կենտրոնական ջահը խորհրդանշում էին երկնականարը:

Հայոց Կատրամիդե թագունին (XI դ. սկիզբ) իր մայրաքաղաք Անիի կաթոլիկ եկեղեցին զարդարելու համար Հնդկաստանից բերել է տվել մի թանկարժեք ջահ, որը, արծաթե խաչի հետ միասին, եկեղեցու զարդն էր համարվում: Անիում Գագիկի (XI դ. սկիզբ) տաճարի պեղումների ժամանակ գտնվել է բարդ կառուցվածքի բրոնզե ջահ. կլոր պսակին ամրացված էր երկու շաբ օղագոտի՝ 117 լապտերիկների և դամպարների համար: Դրանք պատրաստված էին գույնզգույն ապակուց և տարբեր չափերի էին, որի շնորհիվ տարբեր լուսավորություն էր ստացվում, մի մասը վառվում էր պայծառ լույսով, մյուսները միայն առկայծում էին:

Ջահի բեկորներ են գտնվել նաև Դվինի կաթողիկոսական պալատում: Այն բաղկացած էր մետաղյա հիմքից՝ ապակյա ղամպարների համար 20 օղազոտներով: Այս ջահը կենտրոնականը չէր, կախվում էր կողքի պատին եղած մետաղյա ձողից: Դվինի կաթողիկոսական պալատն ու կաթողիկե եկեղեցին, անտարակույս, լուսավորվում էին բազմաթիվ այդպիսի ջահերով: Հավանաբար, հենց նրանց մասն են կազմում վերը նկարագրված ապակյա թասերն ու ղամպարները: Այդ թասերի ապակին փխրուն է, նուրբ, թափանցիկ, թույլ կապտա-կանաչավուն երանգով:

Անոթների հաջորդ, չորրորդ խումբը կազմում են կակաչաձև գավաթաժակները՝ առանց նստուկի կիսակլոր հատակով (№ 60—68, նկ. 10): Այդպիսի գավաթների 20-ից ավելի օրինակ է հայտնի, ըստ որում դրանցից յոթը պատրաստված են բարակ թավանցիկ ապակուց, ունեն հարթ պատեր, մյուս յոթի պատերը զարդարված են տարբեր խտության շեղ ակոսատումով: Մուգ դեղին ապակուց պատրաստված երկու բաժակ աչքի են ընկնում պատերի նախշերի առանձնահատուկ վարպետությամբ: Գավաթներից երեքն ունեն ֆառակուսի բլիթներից բաղկացած նախշեր, երկուսը սևին տվող դեղին են, իսկ մեկն անգույն է: Դվինի կենտրոնական թաղամասում գտնված գավաթներից մի ֆանիսը զարդարված են վերադիր բարակ ապակեթելով: Դրանցից տասնչորսը կանոնավոր դարսված էին կաթողիկե եկեղեցու պատի մոտ փորված ոչ խոր փոսի մեջ: Այս հանգամանքը այն միտքն է հուշում, թե դրանք խնամքով թափցրվել են որդես եկեղեցական սպասքի առարկաներ: Այս կապակցությամբ տեղին է նշել, որ միջնադարյան հայ գրավոր աղբյուրներում տարբեր տեսակի ամանեղենի հիշատակման ժամանակ որոշակիորեն տարբերակվում են եկեղեցական սպասեղենն ու աշխարհիկ ամանեղենը, ըստ որում եկեղեցում օգտագործվող բաժակներն ունեն սկիհ հատուկ անվանումը: Սակայն մենք չունենք ո՛չ դրանց նկարագրությունը, ո՛չ պատկերը: Ամենայն հավանականությամբ, աշխարհիկ և եկեղեցական սպասներն իրենց ձևերով փչ էին տարբերվում, ուստի և հատուկ կանոններով արգելվում էր եկեղեցական սպասքն օգտագործել խնոյվների ժամանակ: Բարակ ապակուց կակաչաձև բաժակներն ըստ էության կրկնում են նախկին գլանաձև բաժակներին, բայց ապակու նոր ֆակտուրայի պայմաններում ստանում են ավելի կոկիկ ձևեր և սահուն գծեր: Այս բաժակների հարդարումը ևս տարբերվում է նախորդներից, ֆանի որ բարակ ապակին հնարավոր չէ փորագրել և հղկել:

Ակոսատումով զարդարելու եղանակը, որ նախկինում կիրառվում էր ոչ մեծ թասերի համար, սկսում է կիրառվել նաև գլանաձև բաժակների վրա:

Դվինի արտադրանքին կարելի է դասել ասղակեղենի ևս մեկ խումբ: Դրանք ուղղահայաց պատերով ոչ խոր թասեր են, որոնց կենտրոնում ամրացված է մում դնելու խողովակ: Այս թասերի ապակին հասարակ է, ցածր որակի՝ ժամանակի ընթացքում փառակաված (նկ. V₁₂): Միջին դարերում ապակուց, կավից և մետաղից պատրաստված նրագակալ-մոմակալները շատ տարածված էին: Դրանցից գտնվել են և՛ Սամառայում, և՛ իրանական ֆաղաֆներում (Ռեյ, Նիշապուր):

Ի տարբերություն մյուս առարկաների, մոմակալները գտնվել են Դվինի թե՛ կենտրոնական թաղամասում, թե՛ միջնաբերդում և լայնորեն տարածված են եղել VIII—XIII դդ.:

Դվինի կենտրոնական թաղամասում գտնված ապակյա իրերի ուսումնասիրությունը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ թեև մինչև այժմ Դվինում և նրա շրջակայքում ապակեգործական արհեստանոցի հետքեր չեն հայտնաբերվել, սակայն IX դարում ֆաղաֆն անկասկած ունեցել է իր արհեստանոցները, ուր պատրաստվել են բազմապիսի առարկաներ: Դվինում ապակեգործությունը տարածված արհեստ էր և աչքի էր ընկնում արտադրանքի բարձր որակով, բավարարում էր ժամանակի տեխնիկական և գեղագիտական պահանջները:

IX դարը Հայաստանի պատմության մեջ համեմատաբար խաղաղ ժամանակաշրջան էր: Դվին ֆաղաֆը դառնում է առևտրի և արհեստների կենտրոն, աճում է ֆաղաֆների թիվը: Քաղաքային արհեստագործության բարձր զարգացման մասին են վկայում նաև հնագիտական տվյալները, իսկ ըստ գրավոր աղբյուրների, Դվինի արհեստագործների հոշակը տարածված էր Հայաստանի սահմաններից շատ հեռու: Հնագիտական պեղումները տվել են Դվինի խեցեղենի և մետաղյա իրերի հիանալի հավաքածուներ:

Արհեստագործության ընդհանուր զարգացման պայմաններում ապակեգործության զարգացումը միանգամայն օրինաչափ էր: IX դարում ապակեգործները, պահպանելով իրենց նախորդների ավանդույթներն ու աշխատանքի եղանակները, ընդօրինակելով նրանց վարպետությունը, զգալիորեն զարգացրին տեխնիկան, բազմազան դարձրին հարդարման եղանակները:

Դվինի IX դարի կենցաղային ամանեղենի բնորոշ ձևերն ավելի հատուկ են մետաղին ու կավին,

ֆան ապակուն: Միևնույն տեսակի ապակուց
 պատրաստվում էին թասեր, բաժակներ, սրվակ-
 ներ, սափորներ, նրագակալներ և այլն: Բազմա-
 գան է դառնում նաև անոթների զարդարման տեխ-
 նիկան: Հղկումից բացի ասպարեզ են գալիս փո-
 րագրությունը, ֆանդակումը, նիստավորումը, դրո-
 վագումը, դրոշմանկարումը: Անոթները պատ-
 րաստվում էին ոչ միայն հարթ կաղապարների
 մեջ ձուլելով, այլև լայնորեն կիրառվում էր ձևա-
 վոր կաղապարների մեջ փչելու եղանակը: Այս
 նորամուծությունը կյանքի էր կոչվել արտադրու-
 թյան ընդլայնման անհրաժեշտությամբ (որն իր
 հերթին արտադրանքի մեծ պահանջարկի արդյունք
 էր): Այս եղանակը մասամբ փոխարինում էր փո-
 րագրությանը, որ թանկ և աշխատատար գործ էր:
 Դվիների ապակեգործները բարակ և բափանցիկ
 ապակուց պատրաստում էին զամպարներ և ջահե-
 րի թասեր: Կենցաղի մեջ է մտնում բարակ ապա-
 կուց ամանեղենը: IX-րդ դարի ապակեգործության
 մեջ՝ արդեն երևում են այն մի ֆանի նոր հնա-
 րանքների սաղմերը, որոնք զարգանալու էին հե-
 տագայում:

* * *

X—XII դդ. պետք է համարել Դվիների ապակե-
 գործության վերելքի շրջան: Երկար ժամանակ
 ապակյա ամանեղենը գերազանցապես պերճանքի
 առարկա էր և մատչելի միայն հարուստ խավերին:
 Դեղնցիկ ապակյա անոթները զարդարում էին
 ֆաղափի ավագանու տները, իսկ հատկապես նը-
 րահաշակ առարկաները պահվում էին եկեղեցի-
 ների գանձարաններում: Սակայն ժամանակի ըն-
 թացքում ապակյա ամանեղենի պահանջը մեծա-
 նում է և ապակեգործության ընդլայնումը դառ-
 նում անհրաժեշտություն: Հղկումն ու փորագրու-
 մը, որոնք թանկացնում էին ամանեղենի արժեքը,
 ապակեգործներն սկսում են փոխարինել նախա-
 վոր կաղապարի մեջ փչելու եղանակով: IX դարի
 վերջում և X դարի սկզբում արդեն նախանշվում
 էին ապակյա ամանեղենի արտադրության ընդ-
 լայնման և ֆանակի ավելացման ուղիները: Այդ
 պրոցեսը հատկապես ուժեղանում է հետագա
 շրջանում, որն անմիջականորեն կապված է նաև
 արհեստների ընդհանուր զարգացման և ֆեոդա-
 լական ֆաղափի վերջնական ձևավորման հետ:
 Քաղաքներում արհեստավորներն ավելի են մաս-
 նագիտանում ապակեգործության տարբեր ձևերի
 մեջ և ձգտում են բավարարել բնակչության լայն
 խավերի պահանջները: Արհեստագործական ար-
 տադրանքն արդեն դուրս է գալիս տեղական շու-

կայի շրջանակներից: Եվ եթե IX դարում գերա-
 կրչում էին անհատական պատվերով պատրաստ-
 ված առանձին իրերը, ապա X դարում արտա-
 դրությունը դառնում է ավելի մասսայական: Ար-
 հեստագործության բնույթի այս փոփոխությունը
 նկատվում է նրա բոլոր հյուղերում:

Մետաղագործության մեջ եզակի առարկաներ
 ձուլելու մոմե մոդելները փոխարինվում են ան-
 ջատվող կաղապարներով, որոնց շնորհիվ կարելի
 էր ավելի էժան և մասսայական արտադրանք տալ:
 IX դարում և X դարի սկզբում խեցեղեն աման-
 ները պատրաստվում էին որպես գեղարվեստական
 իրեր, որոնց համար ծախսվում էին թանկարժեք
 նյութեր և մեծ աշխատանք: X դ. երկրորդ կեսից
 խեցեղենի արտադրության մեջ արտադրանքի է-
 ժանացման ձգտում է նկատվում, կավե ամանե-
 ղենը կորցնում է իր գեղարվեստական անհատա-
 կանությունը, զարդարանքը դառնում է պարզ,
 նախշելիս օգտագործվում են տեղական էժան նե-
 րկեր, բրուտի մոտ գործածության մեջ են մտնում
 տրաֆարետն ու շտամպը:

«Մասսայական արտադրության» այս ընդհա-
 նուր ձգտումից ետ չի մնում և ապակեգործու-
 թյունը: Դվիների X—XI դդ. հնագիտական նյութը
 ցույց է տալիս, որ ապակյա ամանեղենի արտա-
 դրությունը մեծացել էր, արտադրանքը դարձել
 թեթև, ձևերը՝ ավելի կլորավուն և սահուն: Ազատ
 փչումը դառնում է ապակյա ամանեղենի պատ-
 րաստման հիմնական եղանակը: Փորագրված զար-
 դանախշի փոխարեն կիրառվում է կաղապարի
 մեջ հանդարտ փչումով արված նախշը: Նոր ձևե-
 րը լայնորեն գործածության մեջ են մտնում, աս-
 տիճանաբար դուրս մղելով հաստակող ապակե-
 ղենը, ուստի և անհրաժեշտ է դառնում նոր որա-
 կի ապակու ստացումը, որը պետք է հեշտությամբ
 հավեր, լինեք թափանցիկ և էժան: Դվիների ապա-
 կեգործները կարողանում են լուծել նաև այս խրե-
 դիրը: XII—XIII դդ. ապակին իսկապես աչքի է
 ընկնում ֆիմիական նոր հատկանիշներով: Այս
 շրջանի նմուշների մեջ ավելի հազվադեպ է այն
 ապակին, որ փառակալվում է և ենթարկվում իրի-
 զացիայի: Անոթների և թասերի չափերը մեծաց-
 վում են, ձևերը բարդացվում՝ նստուկներ և ոտ-
 ֆեր ավելացնելով: Սրվակները դառնում են սլա-
 ցիկ, ձգված վզիկներով, բազմապիսի պսակներով,
 կանթերով: Նոր անոթներին ամենահամապա-
 տասխանը «հանդարտ փչման» եղանակն էր: Եթե
 այս եղանակի կիրառման սկզբնական շրջանում
 զարդարանքը կրկնում էր փորագրության նախ-
 շերը, ապա ժամանակի ընթացքում հարդարման

բնույթը փոխվում է: Փորագրված զարդանախշն ընդօրինակելու փոխարեն կիրառվում է սկոսա-տումբ: Այս եղանակն օգտագործելով, վարպետներն ստանում էին տարբեր զուգորդումներով բարդ նախշեր, տարբեր խտության և տարբեր ձևերի գծեր՝ շեղ, ուղիղ, խաչաձևվող, որոնք գույնավորվում են կետերի, կետագծերի և այլ նախշերի հետ: Այս եղանակով էին գուրդարվում թասերը, բաժակները, գավաթները, սրվակների վզիկները:

Դեկորատիվ անոթներ պատրաստելու մյուս եղանակը անջատվող, զարդապատ կաղապարների մեջ փչելն էր: Երևան են գալիս նրբահաշակ առարկաներ, ինչպիսիք են մեր հայտնաբերած երկգույն թասերը (№ 19), որոնցից մեկի ներքին մասը բաց դեղին է, իսկ վերինը՝ կարմրամանուշակագույն, երկուրդ թասը՝ վերևից բաց կանաչ, ներքևից՝ մուգ կապույտ:

Դվինի ապակյա անոթների հարդարման ամենատարածված եղանակը վերադիր նախշն էր՝ բաղկացած ապակյա թելերից, կետերից, կաթիլներից և ապլիկացիաներից, որոնք դրվում էին անոթի վրա դեռևս տաֆ վիճակում: IX դ. պատրաստում էին նաև հորիզոնական կամ թեֆ դրված մեկ-երկու ապակեթելով զարդարված գավաթներ: Հետագայում Դվինի ապակեգործները կատարելագործում են այս եղանակը և այն լայնորեն կիրառում XII—XIII դդ.: Ապակեթելը պատրաստում էին տարբեր գույնի և հաստության և դնում զանազան ձևերով՝ ուղիղ գծով, մեկ կամ մի քանի հատ, ալիքաձև, կեռամեններով, ոլորաձև, ցանցաձև, կաթիլների և կետերի հետ զուգորդված:

Վերադիր նախշերով զարդարվում էին թասերը, բաժակները, գավաթները և սրվակները: Վարպետի հմտության և գեղարվեստական բարձր հաշակի դեպքում այս եղանակը անոթների տպավորիչ զարդարման մեծ հնարավորություններ էր ընձեռում: Բաժակների զարդը սովորաբար ավելի զուսպ էր լինում՝ մի քանի բարակ աղակերպի: Վերադիր զարդը շատ հաճախ էր սրվակների, հատկապես նրանց վզիկների համար:

Հարդարման մեծ հնարավորություններ էր տալիս ապակյա լարերի, շերտերի, կետերի, ալիքաձև ու կտրատված գծերի զուգորդումը:

Հարդարման այս ոճը առանձնապես բուռն ծաղկում է ապրում XII դ. վերջում և XIII դ., երբ գրեթե բոլոր անոթները զարդարվում են գունավոր ապակեթելերի և կաթիլների զուգորդումով, որի շնորհիվ իրը խայտաբղետ և տոնական տեսք էր ստանում: Ապակեգործի վարպետության և հնա-

րամտության մի նմուշ է իրար միացած երկու վզիկների տեսքով անոթի բեկորը. շփեղորեն զարդարված ապակեթելերով (№ 95): Ապակեթելերից և կետիկներից վերադիր զարդերի գեղեցիկ զուգորդում կա նաև երկու անոթների (№ 101, 102) և մեկ գավաթի վրա (№ 71):

Ապակյա անոթի արտափին տեսքի համար ոչ պակաս կարևոր նշանակություն ունեն պսակի և հատակի ձևավորումը: Ապակյա անոթների եզրերը մշակվում էին տարբեր եղանակներով: Ամենատարածվածը և ամենապարզը, այսպես կոչված, տափացված շուրթն էր, երբ անոթը խողովակից անջատելուց հետո եզրը հարթեցնում էին տափացրած մետաղով և ստանում ողորկ, փշ լայնացած պսակ: Երկուրդ եղանակը շուրթը ետ ծալելն էր, իսկ երրորդը՝ առավել հազվադեպ, պսակը ապակեթելով (երբեմն գունավոր) ձևավորելը: Առավել դժվար էր սրվակների եզրը կամ պսակը մշակելը:

Ապակյա անոթների հատակը ևս լինում էր տարբեր ձևերի՝ մեծ մասամբ հարթ ու կլորավուն և ներկված, որի շնորհիվ անոթն ավելի կայուն և դիմացկուն էր դառնում: Այլ դեպքերում անոթներին ամրացվում էին նստուկներ և ոտներ՝ օղակաձև կամ թասերի ձևով, որոնք պատրաստվում էին կամ առանձին կտոր ապակուց կամ անոթի հատակի մասը ձգելով: Դվինում առավել տարածվածը տարբեր հաստության և լայնության շերտերից կազմված օղակաձև նստուկն էր, երբեմն զարդարված փորագրությամբ կամ կսմթումով: Շատ ավելի դժվար էր բարձր ոտներ և սկավանակաձև նստուկներ պատրաստելը:

Որոշ անոթներ, գերազանցապես սրվակները, սափորները և թասերը ունենում էին կանթեր (նկ. XX): Ջահերից կախելու թասերի վրա լինում էր երկու կամ երեք փոփոխ օղականման կանթ, իսկ սրվակների և սափորների կանթերն ավելի զանգվածեղ էին:

Դվինի ապակու հավաքածուում գերակշռում է հասարակ, անզարդ ամանեղենը, որը ամենաէժան էր և, բնականաբար, ամենատարածվածը:

Դվինի ապակե իրերի հավաքածուում ունի կենցաղային բազմապիսի ամանեղեն. սեղանի սպասեղենի մեջ են մտնում թասերը, բաժակները, ըմպանակները, սափորները, ջրամանները, տափաշները, մթերքներ պահելու ամանեղենը: Որոշ անոթներ օգտագործվում էին դեղանյութեր, օծանելիքներ, անուշահոտ յուղեր, ֆուկներ, և այլն պահելու համար: Ապակուց պատրաստում էին նաև թասեր և լապտերիկներ, հրազակալներ, մոմակալներ ջահերի և աշտանակների համար: Այս

խմբին պատկանող նյութ գտնվել է Դվինի բոլոր շերտերում, առանձնապես առատորեն է հանդիպում միջնաբերդի XII—XIII դդ. բնակարաններում: Ապակյա անոթներ էին օգտագործում նաև, այսպես կոչված, «ալփիմիկոսները»: Միջնադարյան Հայաստանում ալփիմիան ամենատարածված գիտություններից էր: Ինչպես պարզվում է մեզ հասած ալփիմիական տրակտատներից, նրանց ծանոթ էին տարբեր տեսակի դեղանյութերի, ներկերի և համաձուլվածքների ստացման եղանակները: Իրենց դեղատոմսերով և գործնական խորհուրդներով ալփիմիկոսները նպաստում էին արհեստների տեխնոլոգիայի կատարելագործմանը: Նրանք լավատեղյակ էին ոսկերչության, մետաղագործության և ապակեգործության ներքություններին: Այս ամենի համար անհրաժեշտ էին հատուկ սարքավորումներ: Ձեռագրերում պահպանվել են աշխատանքի համար անհրաժեշտ որոշ առարկաների մանրամասն նկարագրություններ. դրանց մեջ զգալի տեղ է գրավում ապակյա ամանեղենը:

Դվինի հավաքածուում կան անոթներ, որոնց կիրառությունը կապված է հենց ալփիմիայի հետ: Դրանք նուրբ, թափանցիկ ապակուց պատրաստված ոչ մեծ անոթներ են, այսպես կոչված «ալամրիկներ», որոնք երկու տեսակի են:

Բարդ ձևի՝ «ալամրիկների» առաջին տեսակը ներկայացված է երկու ամբողջական և մեկ ոչ լրիվ նմուշներով (№ 123, 124): Հայերեն ալփիմիական տրակտատները հիշատակում են «ալամրիկների» կամ «լամրիկների» մի փանի տարատեսակ: Որոշ ձեռագրերում կան այս անոթների շատ կոպիտ և սխեմատիկ, բայց միանգամայն հասկանալի պատկերները: Հայերեն ձեռագրերի՝ նկարագրությունների և պատկերների մեջ կարելի է հեշտությամբ հանաչել առաջին խմբի մեծ անոթները:

Այլ նկարագրություններում ալամրիկը ներկայացված է որպես բորիչ սարքավորման մաս: Ըստ որում հայ ալփիմիկոսներին հայտնի էին այս սարքավորման մի փանի տեսակներ, որոնք տարբեր բարդության կառուցվածք ունեին:

Ալամրիկների երկրորդ տեսակն ավելի պարզ կառուցվածք ունի. դրանք փոքրիկ բաժակներ են (բարձր. 11 սմ), կլոր հատակով և անոթի պսակից դեպի ցած ուղղված կնճիթով (№ 125, 126):

Նկարագրված ալամրիկների տերիտորիալ և ժամանակագրական շրջանակները ևս մեծ են: Դրանք հանդիպում են Եգիպտոսի, Իրաքի, Իրանի, Միջին Ասիայի հնագիտական կոմպլեքսներում, սկսած VI դ., բայց ավելի հաճախ՝ VIII—XIII դդ.:

Ալամրիկների տարբեր գործադրություն ունեին և, հավանաբար, ալփիմիական լաբորատորիաներում անհրաժեշտ առարկաներից էին: Դրանցով կարելի էր հեղուկները լցնել նեղ վզով անոթների մեջ: XIII դ. բաղդադյան մի մանրակարում ալամրիկը պատկերված է որպես արյուն բաց բողնելու հարմարանք: Պահպանված հայերեն ալփիմիական ձեռագրերը XVII—XVIII դդ. են. սակայն ընդօրինակված XIII դ. ձեռագրերից: Բայց հնագիտական նյութը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում ալամրիկներ են եղել և ավելի վաղ շրջանում, արդեն X—XI դդ.:

Մյուս անոթը, որը մենք դասում ենք փմիական լաբորատորային ամանների կարգը, կանաչավուն երանգի թափանցիկ ապակուց շիշն է (բարձր. 22 սմ): Շիշի վզիկը հիմքում գնդաձև հաստանում է, իսկ իրանը միջին մասում, ներսից, ունի ամբողջ շրջագծով ձգվող նեղ ծալֆ (№ 122):

Ներքին ծալֆը, որ անշուշտ մեծ դժվարությամբ է ստացվել, չի կարող պատահական լինել: Նա անտարակույս գործնական նշանակություն ուներ: Այս կառուցվածքի շիշերն, ամենայն հավանականությամբ, հեղուկներ փամելու անոթներ էին՝ նստվածքը մեջք բողնելու հարմարանքով: Անոթի ներսի ծալֆը և վզիկի վրայի գնդաձև լայնացումը հեղուկը թափելիս օգնում էին նստվածքը պահելուն:

Ալփիմիական ամանեղենի թվին կարելի է դասել նաև ձվաձև անոթները, որոնք լավ ծանոթ են խեցեղեն նմուշներից (№ № 105, 107):

Քաղաքի միջնաբերդի տարբեր մասերից զբտնրվել են ոչ մեծ տափակ բեկորներ՝ ներս ծաված եզրերով: Ուշադիր զննումից պարզվեց, որ դրանք ապակյա սկավառակների բեկորներ են: Սեգմենտների աղեղների հաշվարկումները տվեցին հինգ սկավառակների չափեր՝ 18, 20, 21, 22, 27 սմ տրամագծով: Դրանցից չորսի ապակին անգույն թափանցիկ է, մեկը՝ կարմրամանուշակագույն: Սկավառակների կենտրոնը հաստ է (3—5 մմ), ծայրերը՝ բարակ (1 մմ): Հավանաբար մենք գործ ունենք լուսամուտի ապակի սկավառակների հետ: Մի կողմից՝ կարմիր ներկված հարթ քիթեղների ձևով լուսամուտի ապակուրեկորներ են գտնվել Գառնիի պալատի պեղումների ժամանակ III դարի շերտից: IX—X դդ. լուսամուտի ապակին լայնորեն կիրառվում էր Եգիպտոսում (Իբն Ֆուլունի մզկիթը Կահիրեում, IX դ.), Սամառայում, Միջին Ասիայում (Աֆրասիաբ, Նիսա, Խորեզմ): Դրանք թերթավոր ապակու կտորներ էին, դրված նախաշավոր խորշերի, գիպսե կամ փայտե վանդակա-

վոր շրջանակների մեջ, քանի որ ապակեգործները դեռ հնարավորություն չունեին ապակու մեծ թերթեր ստանալ:

Տափակ հաստ ապակու երկու բեկոր է գտնվել կաթոդիկե եկեղեցու պեղումների ժամանակ. առաջինը կարմրա-մանուշակագույն եռանկյունի է, մյուսը՝ բաց կանաչավուն ապակի:

Անիում և Դվինում գտնվել են ապակու համար նախշավոր խորշեր ունեցող ալեբաստե շրջանակներ: Ա դարի պատմիչ Թովմա Արծրունին Դազլիկ Ալարսմար կղզու վրա կառուցված պալատը նկարագրելիս նշում է, թե ինչ տպավորություն էին գործում պալատի ապակեպատ լուսամուտները, որոնք արևածագի և մայրամուտի ժամանակ փայլվում էին լին հարթ մակերևույթի վրա և հեփիարային լույս էին արտացոլում: Դժբախտաբար պալատը չի պահպանվել և նրա մասին մենք գիտենք միայն պատմիչի նկարագրությունից:

Կլուր սկավառակները երևան են եկել ավելի ուշ, դրանք մեկ կամ մի քանի հատով դնում էին լուսամուտի փայտե շրջանակների մեջ: Միհարկանի տները, որպես կանոն, ունենում էին չորս սյուների վրա հենված տանիք, վերեւից եկող լուսավորությամբ, իսկ երկու և ավելի հարկ ունեցող տները, ինչպես և եկեղեցիները չէին կարող պատերին լուսամուտ չունենալ: Լուսամուտի սկավառակների բոլոր հինգ բեկորներն էլ գտնվել են միջնաբերդի շենքերում: Ամենամեծ տրամագծով սկավառակների բեկորները գտնվել են միջնաբերդի բլուրի ստորին լանջին գտնվող խիստ յուրատեսակ տնից: Տունը կառուցված էր թրծած աղյուսից և աղյուսե հատակ ուներ: Լուսամուտի սկավառակների բոլոր բեկորները գտնվում էին XII—XIII դդ. շերտում, որը թվագրվել է համաձայն վրացական դրամների (Գեորգի III և Թամար): Այնտեղ, ուր կար ապակյա ամանեղենի կանոնավոր արտադրություն, բնականաբար կարող էին պատրաստվել և լուսամուտի սկավառակներ, մանավանդ որ Դվինի լուսամուտի ապակին նման է այն ապակուն, որից հիմնականում պատրաստված է կենցաղային ամանեղենը:

Ճարտարապետության մեջ ապակու օգտագործումը չէր սահմանափակվում լոկ լուսամուտի ապակիներով: Կաթոդիկե եկեղեցու պեղումների ժամանակ (1938) և նրանից ոչ հեռու գտնվող փոսերում (1964 և 1965) գտնվել են ոչ մեծ խորանարդիկներ՝ անրափանց սմալտա-ապակուց (չափերը՝ 3×6×6 մմ, 7×6×5 մմ)՝ մի մասը մոխրականաչ գույնի, մյուսը՝ անգույն, ոսկեգույն ֆոնգայով: 1938 թ. ապակյա խորանարդիկներ են

գտնվել պատի փլվածքում, բնական գույնգգույն ֆաբերի նետ միասին, որոնք նույնպես օգտագործվել են խնամկար կազմելու համար: 1951 թ. կաթոդիկե եկեղեցու հատակին հաջողվեց հայտնաբերել խնամկարի մնացորդներ. խնամկարն ունի երկրաչափական նախշ՝ կազմված հինգ գույնի ֆաբերից (կարմիր, սրճագույն, կանաչ, գեղին, սպիտակ): Այս խնամկար հատակը թվագրվում է մոտավորապես V—VI դդ., քանի որ հետագա վերակառուցման ժամանակ VII դարում, այս հատակի մի մասն արդեն մնացել էր մույթի տակ:

Հայաստանում բնական խնից կազմված պատկերները գալիս են հնից: Գառնիում, III դարի անտիկ բաղնիքի պեղումների ժամանակ բացվեց բարդ զարդանկարով խնամկար հատակ: Սակայն խնամկարի համար ապակյա խորանարդիկները միջնադարյան Հայաստանում երևան են գալիս, հավանաբար, VII դ. միայն:

Ապակյա խորանարդիկներով էր զարդարված Զվարթնոց տաճարի հատակը (VII դ.): Խ. Դադյանը, 1907 թ. Դվինում կատարած իր աշխատանքի մասին հաշվետվության մեջ հաղորդում է, որ կաթոդիկեի արևելյան արքայի պեղումների ժամանակ հայտնաբերել է խնամկար հատակ և Աստվածամոր պատկերը: VII դ. սկզբին մարզպան Սմբատ Բագրատունին վերակառուցում է Դվինի կաթոդիկե եկեղեցին: Հավանաբար հենց այս ժամանակ էլ կաթոդիկեն, բյուզանդական տաճարների նմանությամբ, զարդարվում է խնամկարներով: Այս դեպքում արդեն նմանավոր չէր բավարարվել սոսկ բնական խնի գունային գամմայով, այսինքն գտնվում էր գույների ավելի մեծ բազմազանություն, որ կարելի էր ստանալ ապակյա խորանարդիկների օգտագործման միջոցով: Անհրաժեշտ ապակին կարող էր ներմուծվել դրսից՝ սալիկների կամ կտորների ձևով, բայց խնամկարի համար անթափանց ապակի եփելը բարդ գործ չէր և Դվինի ապակեգործական արհեստանոցները անհրաժեշտության դեպքում միանգամայն ի վիճակի էին կատարելու այդ աշխատանքը:

Ապակուց Դվինում պատրաստում էին նաև զարդեր, մասնավորապես՝ ապարանջաններ, մատանիներ, ուլունքներ: Ամենից հաճախ հանդիպում են ապարանջաններ, որոնք աչքի են ընկնում ձևերի բազմազանությամբ, հարդարման պայծառությամբ ու խայտաբղետությամբ: Նրանք լինում են հարթ, ոլորված, գույնգգույն թելերից հյուսված, հարթեցված՝ մոզաիկ նախշով կամ գեղազարդ, հատվածքում կլոր, եռանկյուն, ձվածիր, կիսակլոր: Ապարանջանների ծայրերը նույնպես

մշակվում էին տարբեր ձևերով, կամ միմյանց միացված և խնամքով կոկված, կամ օձի գլխի ձև տված կամ էլ պարզապես հարթեցված: Դվինի ապարանջաններին բնորոշ գույներն էին կանաչը, կապույտը և սևը, ավելի սակավ՝ փիրուզագույնը: Հանդիպում են նաև ականջօղեր, որոնք ապարանջաններից տարբերվում են միայն իրենց ավելի փոքր չափերով: Ապարանջանները գտնվել են հիմնականում X—XIII դդ. շերտերում, բայց չունեն այնպիսի հստակ և բնորոշ պատկեր, ինչպես Նովգորոդիներ, որտեղ որոշակի ապարանջանների առկայությամբ կարելի է թվագրել առանձին շերտերը: Դվինում մատանիներ ավելի սակավ են գտնվել, ընդամենը երեք հատ, պատրաստված են սև ապակուց: Դվինի պեղումների ժամանակ գտնվել են նաև ապակու պատասյից և ապակուց ուլունքներ՝ հարթ, դրվագված, մոզաիկ: Դրանց մի մասն, անշուշտ, պատրաստված է տեղում, բայց որոշ նմուշներ ներմուծված են հարևան երկրներից: Դա միանգամայն հասկանալի է, քանի որ ուլունքները լայն առևտրի առարկաներ էին:

Դվինի X—XIII դդ. ապակեղենը պատրաստված է միջին օրակի նուրբ ապակուց՝ թափանցիկ, անգույն կամ տարբեր մգությամբ կանաչ կամ դեղին գույնի: Ապակու մասսայի սկզբնական հումքով պայմանավորված այս գույները կարելի է անվանել հիմնական՝ Դվինի ապակեգործական արհեստանոցների համար: Ապակյա իրերի նմուշների, նրանց տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունների ու ունի ուղղորդի և մանրամասն բնութագրերը հանգեցնում է այն եզրակացության, որ Դվինում կային ապակեգործական մի քանի արհեստանոցներ:

Ապակեղենի առանձին խմբերի համեմատությունը հնարավորություն է տալիս երբեմն որոշել ապակեգործության ինքնատիպ գծերը և խոսել առանձին արհեստանոցների միայն իրենց բնորոշ առանձնահատկությունների մասին: Այսպես, ամանեղենի ողջ մասսայից առանձնանում է տարբեր ձևի անոթների մի խումբ՝ սրվակներ (ինվ. № № 2046—159, 2048, 229, 1947—143, 1617—202, 2121—272) (№ № 88, 89, 90), թասեր (№ 23) և բաժակներ (ինվ. № 2048—403, 400)՝ պսակվա վրա տափացնելով կպցրած կապույտ ապակեթելով: Այս անոթները գտնվել են քաղաքի տարբեր մասերում: Պսակի բնորոշ կապույտ ապակեթելից բացի կա և մի այլ ընդհանրություն՝ բոլորն էլ պատրաստված են նույն գույնի և նույն օրակի ապակուց, որն ունի պղտոր-կաթնավուն իրիզացիա և մանր նախեր: Ինչպես հայտնի է, ապակու

կայունությունն ու պահպանելիությունը կախված են նրա ֆիզիկական բաղադրությունից և եփելուց: Այս բոլոր անոթներն, անշուշտ, պատրաստվել են միանման պայմաններում. այսինքն նույն արհեստանոցում: Նույն վարպետի կամ նույն արհեստանոցի պատրաստած իրերի թվին են պատկանում, հավանաբար, անգույն ապակուց սափորներ (№ № 101, 102), բաժակներ (№ 59), գավաթ (№ 71), որոնք զարդարված են կարմրա-մանուշակագույն և փիրուզագույն ապակեթելերով և կաթիլներով: Առանձին խումբ են կազմում սև և մուգ կանաչ գույնի, վերադիր ժանկադարձ ունեցող գոտիներով ոչ մեծ թասեր (№ № 31, 32): Մի այլ խումբ են կազմում շատ բարձր որակի, նույն ապակուց պատրաստված կոճակներ և բաժակներ (№ № 45, 46, 47, 54—57): Կարելի է հաշվել արհեստանոցների անհատական առանձնահատկությունները կրող ապակեղենի սլոսլիսի մի քանի խումբ: Այդ արհեստանոցներն ունենին ապակի եփելու, արտադրանքի մանրամասների և հարդարման իրենց հատուկ եղանակները: Արհեստանոցներից մեկին բնորոշ էր կապտա-կանաչավուն երանգի ապակին, մյուսին՝ դեղինը: Ոմանք սիրում էին իրենց պատրաստած անոթները զարդարել կապույտ ապակեթելով, մյուսները՝ անգույնով, երրորդները՝ կարմրա-մանուշակագույնով:

Դվինի ապակեգործները, որպես կանոն, իրերի վրա իրենց դրոշմները չէին դնում, և դրանց՝ մի որոշակի արհեստանոցի արտադրանք լինելը պարզվում է նրանց բնորոշ, սիրված ձևերի, մանրամասների, զարդարման եղանակի միջոցով:

Մեր հավաքածուում կա ապակյա առարկաների չորս բեկոր, որոնք անգույն ապակուց պատրաստված ոչ մեծ մեղալիոնների տեսք ունեն. մեկը կլոր է (№ 120), մյուս երեքը ձվածիր տերևի ձև ունեն (№ 121): Դրանք բոլորը կանթերի մասեր են եղել: Կլոր մեղալիոնն ամրացվում էր անոթի խոշոր կանթի վերին մասում, իսկ ձվածիր մեղալիոնները՝ անոթի ստորին մասում, իրանի և կանթի միացման տեղում: Մեղալիոնների վրա դրոշմված են արաբերեն մակագրություններ, որոնք արվել են դեռևս տափ ապակու վրա: Ձվածիր մեղալիոններից երկուսի վրա կարդում ենք. «Պատրաստել է Աբդալլահի որդի Ալին»: Այս մակագրությունն, անշուշտ, ապակեգործ վարպետի դրոշմն է: Ո՛չ արաբերեն մակագրությունը, ո՛չ էլ վարպետի անունը չպետք է շփոթեցնեն Դվինի նման բազմազգ քաղաքի ուսումնասիրողներին: Այն քաղաքում, ուր հայերի կողմից ապրում էին

նույններ, արաբներ և արաբալեզու այլ ժողովուրդներ, որտեղ, ժամանակակիցների վկայությամբ, ոչ ոքի չէր զարմացնում այն հանգամանքը, որ Իրիստոնեական եկեղեցին և մուսուլմանական մզկիթը կանգնած էին կողք-կողքի, տարօրինակ շպետ էր քվա վարպետ-ասլակեգործի՝ «Ալի» անունը:

Այս կապակցությամբ պետք է նիշատակել նաև մյուս, կլոր մեղալիքներ: Սրա վրա նույնպես մակագրություն կա, բայց, չնայած դրոշմված տառերի արտաքին պարզությանը, մակագրությունն անընթերցան է: Հավանական է, որ տվյալ դեպքում մենք զործ ունենալ արաբերեն մակագրության նմանակման հետ. որ այն ժամանակներում խիստ տարածված երևույթ էր:

1967 թ. ֆաղափի միջնաբերդի շինություններից մեկում գտնվել են շագանակագույն էմալով գեղազարդված քափանցիկ, կանաչ ապակուց թասի բեկորներ: Թասի վերին եզրի վրա (ստորին մասը չի պահպանվել) կա արաբերեն գրեթե բզրագարդ, բայց, չնայած տառերի պարզությանը, դրանք անընթերցան են: Եզրագարդից ցած թասը զարդարված է երկրաչափական նախշերով: Այս բեկորի գտնված վայրից ոչ հեռու, 1967 թ. գրտնըվեց նույն կանաչ, քափանցիկ ապակուց պատրաստված և շագանակագույն էմալով նույն ձևով գեղազարդված արաբերեն գրեթե մի ուրիշ ոչ մեծ թասի բեկոր (№ 70): Կա քափանցիկ, կանաչ ապակուց անոթի ևս մեկ բեկոր, դարձյալ շագանակագույն էմալի գեղազարդումով: Ըստ ապակու ֆակտուրայի, բոլոր այս բեկորները պատկանում են Դվինում արտադրված ապակեղենի հիմնական խմբին:

Ապակին էմալով գեղազարդելու տեխնիկան Առաջավոր Ասիայում սկսում է կիրառվել X դ. և լայն տարածում է ստանում XI—XIII դդ. բյուզանդական և ասորական ապակեգործական արհեստանոցներում, որտեղ սկսում են էմալով գեղազարդելու ասորական եղանակը հաջողությամբ զուգակցել ոսկով գեղազարդման եզիպտական եղանակի հետ, ուր այն հայտնի էր դեռևս անտիկ ժամանակաշրջանից: Այդ տեխնիկայի կատարելագործմանը համատեղ երկու դարի ընթացքում երևան են գալիս գեղարվեստական ռեզուլյուններ և առանձնահատկություններ ունեցող տարբեր դպրոցներ: Որոշ դեպքերում ապակյա ամանեղենի գեղազարդումը հասնում է գեղարվեստական ստեղծագործության մակարդակին: Այս դրպրոցների և ուղղությունների առանձնահատկություններ ոչ քան ձեռն ու նյութն է, այլ նկարի գեղար-

վեստական ռեն ու հարդարման տեխնիկան. ոսկու և էմալի զուգորդումը: Մեր ունեցած բեկորները գեղազարդման ռենով հիշեցնում են Ռաֆա ֆաղափի դպրոցը, որը հռչակված էր իր նուրբ խեցեղենով և ապակեղենով:

Թասի վերին մասում եզրագարդի ձևով արված պարզ, բայց անընթերցան արաբերեն մակագրությունը, տառերի նույն խմբի կրկնությունը մեծ և փոքր թասերի բեկորների վրա, գրերի ռեի և էմալի գույնի նմանությունը մտածել են տալիս, ինչպես անոթները գեղազարդվել են նույն արհեստանոցում: Ապակու ֆակտուրայի նմանությունը Դվինի քաղաքի ապակուն թույլ է տալիս ենթադրելու, որ այդ արհեստանոցը կարող էր Դվինում գտնվել:

Ապակին գեղազարդող արհեստանոցները հաճախ գոյություն էին ունենում ինքնուրույն, անկախ ապակեգործական արհեստանոցներից, որտեղից նրանք պատրաստի արտադրանք էին ստանում: Այդպիսի գեղարվեստական արհեստանոցներ կային Հալեպում և Դամասկոսում: Հունական Կոնսթանդուպոլիսում միաժամանակ (XI—XII դդ.) հիմնվել էին ապակեգործական երկու արհեստանոց: Նրանցից մեկը զանազան ամանեղեն էր պատրաստում, իսկ մյուսը՝ գեղազարդում էր անոթները:

Ապակեգործական արհեստանոցները Դվինում, ինչպես և այլ երկրներում չէին կարող ստեղծվել և զարգանալ առանց հարևան երկրների արհեստների ազդեցության, առանց նրանց ռեի ու վարպետության ընդօրինակման: Դվինի ապակեգործական արհեստանոցները բավական հստակորեն են արտացոլում հարևան երկրների ապակեգործների ազդեցությունը: Դրանում շոշափելի դեր է կատարել նաև պատմական իրադրությունը: Այսպես, IX դ., երբ Հայաստանի և Իրանի միջև ֆաղափական սերտ կապեր են հաստատվում, երբ Հայաստանը փաստորեն Իրափի մի նահանգն էր և Աբասյանների մայրաքաղաք Սամառան հաճախ իր կամքն էր թելադրում Դվինին, մենք տեսնում ենք առևտրա-արհեստագործական փոխադարձ հարաբերությունների մի վառ պատկեր: Ապակեղենի նմուշներն, օրինակ, իրենց զուգահեռներն ունեն Սամառայի, Նիշապուրի, Ռեյի նյութերի մեջ: Մինչև անգամ տեղական արտադրանքի նմուշները ընդօրինակված են հենց դրանցից: Նույն պատկերն է ներկայացնում նաև խեցեղենը:

Ավելի ուշ, X—XI դդ., երբ պատմական իրադրությունը փոխվում է և վերականգնվում են տրնտեսական ու առևտրական հարաբերությունները

Բյուզանդիայի, Ասորիքի և Միջերկրական ծովի ավազանի արևելյան մասի ֆաղաֆների հետ, ապակեղենի արտադրության բնույթը շեշտակիորեն փոխվում է և ասպարեզ է գալիս նախշավոր կաղապարի մեջ փշելը, լայնորեն տարածվում է վերադիր ապակեթելով զարդարելու եղանակը, որոնք հատուկ էին ասորական ապակեգործությանը:

* * *

Սակայն սխալ կլինե՞ր մտածել, թե Դվինի նման վանառաշան ֆաղաֆում բնակչությունը միայն տեղական ամանեղեն էր օգտագործում: Դվինցիները առևտրական լայն կապերի մեջ էին հարևան երկրների հետ: Նրանք լինում էին հեռավոր երկրներում, ընդունում էին տարբեր տեղերից եկած վանառականների. Դվինի շուկայում լայն ապրանքափոխանակություն էր կատարվում:

Քաղաքացիների ունեւոր խավը, հոգեւոր և աշխարհիկ ավագանին, անշուշտ գնում և օգտագործում էր Իրանի, Իրաքի, Ասորիքի, Բյուզանդիայի, Վրաստանի հոշակված արհեստանոցների ապակյա ամանեղենը:

Դվինի հավաքածուի ներմուծված ամանեղենի նմուշների ուսումնասիրությունը պարզում է առևտրական կապերի այն նույն պատկերը, ինչ որ տալիս են գրավոր աղբյուրները և դրամագիտական նյութերը: VIII—IX դդ. Դվինը առևտրական աշխույժ կապեր ուներ արաբական խալիֆայության, հիմնականում արասյաններին եթափա երկրների և առաջին հերթին՝ Իրանի ու Իրաքի հետ: Նախորդ գլխում մենք տեսանք, որ VIII—IX դդ. արասյան դրամների հետ միասին Դվինում գտնվել են Իրանում և Իրաքում պատրաստված ապակեղենի նմուշներ: Այս անոթները ապակու ֆալտուրայով և տեխնիկական որոշ առանձնահատկություններով խիստ տարբերվում են Դվինում պատրաստված, զարդանախշով փորագրված ապակյա անոթներից: Մեր հավաքածուում դրանց նմուշներից կարող են լինել ուռուցիկ փորագրությամբ թասը (№ 9), սեզմենտաձև պատենով թասը (№ 8), խոր փորագրությամբ տանձաձև անոթը (№ 98) և բաժակներից մի ֆանիսը, դարձյալ փորագրված զարդանախշով:

X—XI դդ. ֆաղաֆական և տնտեսական միջաբան հանգամանքների հետևանքով Հայաստանի առևտրական կապերի ուղղությունը փոխվում է: Ընդլայնվում են հարաբերությունները Արևմուտքի, Բյուզանդիայի և Միջերկրական ծովի ավազանի արևելյան մասի հետ: Առևտրական կապերի վառ պատկերն են հերկայացնում դրամական

գյուտերը: Դվինում հայտնաբերված բյուզանդական դրամները հատված են Կոստանդնուպոլսում: Նույն պատկերն են հերկայացնում նաև ապակեղենի նմուշները: Դվինում գտնվել են բյուզանդական ապակեղենի առաջնակարգ և հազվագյուտ օրինակներ, որոնք բացառիկ նշանակություն ունեն ոչ միայն Դվինի XI դ. առևտրական կապերի, այլև բյուզանդական ապակեգործության ուսումնասիրման տեսակետից (№ № 83, 113):

Այս խմբում հատուկ ուշադրություն է գրավում նուրբ, կապույտ ապակուց անոթը, որ գեղազարդված է ոսկով և գույնզգույն էմալով (№ 83): Սա մեկն է մեզ հայտնի այն հազվագյուտ առարկաներից, որոնք պարզորոշ արտացոլում են բյուզանդական մայրաքաղաքի XI դ. վարպետների տեխնիկան ու ոճը: Այս նմուշն ուշագրավ է նաև սյուժետային պատկերներով: Մեղալիոններից մեկի վրա տեսնում ենք նստած մարդու, որը շուքակ է նվագում՝ գործիքը ծնոտին հենած: Սա հորիզոնական դիրքով պահված շուքակի հնագույն պատկերն է: Բռնելու այս ձևը հատուկ էր Արևմուտքի երաժիշտներին, մինչդեռ Արևելքում այդ տիպի երաժշտական գործիքները նվագում էին ուղղահայաց դիրքով բռնած:

Դվինում գտնվել են և ավելի վաղ շրջանի բյուզանդական ապակեղենի առաջնակարգ նմուշներ, ինչպես մոզաիկ թասը, որը կարելի է բնագրել IX—X դդ.: Թասի (№ 10) հետ գտնվել են X—XI դդ. բյուզանդական դրամներ և նուրբ, կապույտ ապակուց անոթ՝ զարդարված սպիտակ էմալով (№ 113): X դ. պատմիչ Հովհաննես Դրասխանակերտցու մոտ մի հետաքրքիր վկայություն կա բյուզանդական ապակյա անոթների մասին: Նա պատմում է, որ Սմբատ Բագրատունի թագավորը (830—914) այլ իրերի թվում արաբական Յուսուֆ զորավարին է նվիրել նաև ոսկով գեղազարդված գունավոր ապակուց գավաթ և բաժակ, պատրաստված բյուզանդական վարպետների ձեռքով:

Սակայն դվինցիները գեղազարդ ապակեղենը ստանում էին ոչ միայն բյուզանդական արհեստանոցներից: Դրանված դրամները, ցույց են տալիս, որ առևտրական աշխույժ հարաբերություններ են եղել նաև Ասորիքի ֆաղաֆների հետ: Գեղազարդման ոճի և նկարի կոմպոզիցիայի բնույթից ելնելով, որքանով որ հնարավոր է դատել պահպանված բեկորներից, Ռաֆայի արտադրանքի թվին կարելի է դասել և № 52 բաժակի բեկորները, գուցե և զանգվածեղ կափարիշով զարդեղենի տուփը՝ գունավոր անթափանց ապակուց (№ 119): Ավելի ուշ՝ XII—XIII դդ. իրենց գեղազարդ ապակյա

ամանեղենով հոշակվում են Հալեպն ու Դամասկոսը: Այնտեղի արհեստանոցներում սկսում են պատրաստել մեծ քանակությամբ ոսկու օգտագործումով շքեղորեն զարդարված անոթներ, որոնք անպայման ունենում էին Դուբինի գրեթե արաբերեն մակագրություն: Դուբինի պեղումների ժամանակ գտնվել են (53, 5, 7) նաև այս հոշակավոր արհեստանոցներում պատրաստված անոթների բեկորներ: Անոթների հատակ ներկայացնող մի քանի բեկորների վրա կան գույնզգույն էմալով կատարված և անգույն ապակու շերտով ծածկված նկարներ (№ 31): Սրանք իրենց մեծավոր զուգահեռներն ունեն վրացական Օրբերի ֆաղափի պեղումների ժամանակ գտնված նյութերի հետ (Ն. Ն. Ուզրեյիսի պեղումները, նյութերը դեռ հրապարակված չեն):

Դուբինի թև՝ ֆաղափական, թե՛ տնտեսական կապերը Վրաստանի հետ XII դ. և XIII դ. սկզբին շատ սերտ էին ու թեև սելջուկյան էմիրություն-

ների հետ հանախակի պատերազմների պատճառով այս ժամանակաշրջանը առևտրի համար այնքան էլ նպաստավոր չէր, բայց և այնպես առևտուրն աշխույժ էր և, հավանորեն, փոխադարձ: Այդ է վկայում վրաց Թամար (1184—1213) և Ռուսուդան (1223—1247) թագուհիների դրամների զգալի հոսքը Դուբին:

Դուբինի պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ապակյա իրերից բաղկացած նյութը պարզորոշ ներկայացնում է միջնադարյան ֆաղափի արհեստագործության և առևտրի բնույթը: Արտադրողական ուժերի ընդհանուր վերելքը, որ զուգակցվում էր ծավալուն առևտրով, խթանեց տեղական ապակեգործության զարգացմանը, հայ վարպետները օգտագործում էին այն երկրների ապակեգործության ավանդույթներն ու նվաճումները, որոնց հետ Հայաստանը հարաբերություններ ուներ: Ապակյա իրերը հաստատապես մուտք են գործում բնակչության կենցաղի մեջ: